

RESIN FINISH W 2K COLORATA

Laque acrylique colorée à base d'eau pour asphalte, ciment et béton



Description

RESIN FINISH W 2K COLORATA est une laque colorée à deux composants à base de résine en dispersion d'eau et de charges minérales. Il convient à l'asphalte, au ciment et au béton comme les pistes cyclables, les zones piétonnes, les zones multisports et les applications décoratives. RESIN FINISH W 2K COLORATA peut être appliqué sur les surfaces neuves et déjà peintes.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10/1
Aspect	liquide de couleur épaisse
Couleur	Consulter les dossiers RAL/NCS
Température d'application	+10°C ÷ +40°C
Application	Rouleau en téflon / brosse / spray
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O 5%
Quantité nécessaire	Couleur : 100-200 g/m ² pour le manteau
Séchage superficiel	1-3 h ⁽¹⁾
Possibilité de revernir sans ponçage	8-24 h ⁽¹⁾
Stabilité au stockage	12 mois ⁽²⁾
Conditionnement	10 L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de poussière, incohérentes et/ou non collées. Toutes les fissures doivent être réparées avec du PRYMER SF 1105 mélangé avec du QUARTZ (voir fiche technique relative).

Il est toujours recommandé d'appliquer une couche de PRYMER SF 1105 diluée à 15/20% avec de l'eau, afin de consolider le support et de bloquer toute poussière sur la surface.

Pour les surfaces déjà traitées avec des finitions autres que RESIN FINISH W 2K COLORATA, effectuer des tests préliminaires afin de vérifier leur adhérence et leur compatibilité. Procéder en appliquant 2 couches de RESIN FINISH W 2K COLORATA.

L'application de RESIN FINISH W 2K COLORATA n'est pas recommandée dans les situations suivantes : pluie, surfaces humides ou températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 40 °C.

À noter: La consommation dépend de la porosité/rugosité du substrat. Protéger les surfaces nouvellement peintes de la pluie pendant les premières étapes après l'application, c.-à-d. lorsque RESIN FINISH W 2K COLORATA n'est pas complètement séché / réticulé. En cas d'applications de RESIN FINISH W 2K COLORATA dans des pièces fermées, laissez la pièce suffisamment aérée.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_RESIN_FINISH_W_2K.pdf