

STAR 2K SPORT

Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau pour sols sportifs



Description

STAR 2K SPORT est un vernis polyuréthane bi-composant à l'eau pour sols sportifs. STAR 2K SPORT a les mêmes caractéristiques techniques de notre STAR 2K; STAR 2K SPORT est en conformité avec les normes européennes EN 14904, conforme à la norme DIN 18032:2 pour la résistance au glissement et est classé comme EN EN 13501-1. Dureté, distension, chimique et mécanique résistances mis STAR 2K SPORT au top de la gamme. Recommandée et certifiée par la FIBA Fédération Internationale de Basketball (FIBA Approved Equipment).

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10/1
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau microfibre de 8 mm / brosse / pistolet
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O
Quantité nécessaire	100 g/m ²
Hors poussières	35' ⁽¹⁾
Hors empreinte	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	24 h ⁽¹⁾
Brillance/Opacité	20 gloss ⁽²⁾
Résistances chimico-physiques	excellentes
Couverture	excellente
Oxydation du bois	légère
Résistance au glissement/dérapiage SLIDER 57: 99	
UNI EN 13036-4	
Stabilité au stockage	1 an ⁽³⁾
Conditionnement	5,5 L (5+0,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40

- à 20°C et 65% de H.R.
- sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.
- emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

STAR 2K SPORT catalysée dans le rapport indiqué et mélangée de manière homogène, doit être appliquée sur le plancher en bois préalablement stuqué, poncé, soigneusement aspiré. Dans des conditions de travail critiques (températures élevées, faible humidité ou grandes surfaces), il est recommandé d'ajouter 5 à 10% de DILUANT DR H2O (voir fiche technique).

Dans l'application au rouleau, il est essentiel que la peinture catalysée soit très bien "traitée" le long de la veine du bois en évitant les accumulations de produits.

Il est utile d'appliquer une couche uniforme de produit, STAR 2K SPORT, en utilisant un rouleau en microfibre de 8 mm.

Le cycle de peinture FIBA consiste à appliquer une première couche STAR 2K SPORT (environ 100 g/m²), après 12-24 heures, poncer avec du papier abrasif ou du filet grainé 220/320 et appliquer la seconde couche de STAR 2K SPORT selon le grammage prévu (environ 80-100 g/m²). Après 12-24 heures après avoir poncé avec du papier abrasif ou du filet grain 220/320, appliquer la troisième couche de STAR 2K SPORT (environ 80-100 g/m²).

Le cycle de vernissage conforme aux normes EN 14904 et EN 13501-1 (BflS1) consiste à appliquer une première couche de PRIME 2K SPORT (environ 100 g/m²). Après 12 à 24 heures, poncer avec du papier abrasif ou un treillis grain 220/320, puis appliquer la première couche de STAR 2K SPORT selon la consommation prévue (environ 80 à 100 g/m²). Après 12-24 heures après avoir poncé avec du papier abrasif ou du filet grain 220/320, appliquer la deuxième couche de STAR 2K SPORT (environ 80-100 g/m²).

Délimitation des lignes de signalisation

Si nécessaire, tracer les lignes de signalisation pour sols sportifs sur la deuxième couche de l#STAR 2K SPORT, après avoir poncé avec du papier abrasif ou du filet grain 220/320, appliquer une ou plusieurs couches de STAR LINE COLORS (voir fiche technique). Terminer le cycle de peinture en appliquant une couche supplémentaire d#STAR 2K SPORT.

L#entretien de routine des sols traités avec STAR 2K SPORT doit être effectué avec VELUREX Cleaner SPORT (voir fiche technique).

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_STAR_2K_SPORT.pdf