

STAR HP COLORATA

Vernis polyuréthane bi-composant à l'eau pour sols élastiques



Description

STAR HP COLORATA est un vernis polyuréthane aliphatique bicomposant en phase aqueuse destiné au traitement des revêtements de sol en SPC, LVT, PVC, LINOLEUM, LAMINÉ, etc. Il est recommandé pour les habitations privées ainsi que pour les bâtiments publics, y compris ceux soumis à un trafic piétonnier intense. STAR HP COLORATA présente de hautes résistances chimico-physiques, une grande flexibilité et une excellente résistance à l'usure, aux rayures et à l'abrasion. C'est une finition à très faibles émissions, idéale pour les environnements intérieurs. STAR HP COLORATA est disponible dans les coloris RAL et NCS. Dans sa version TIX, il est indiqué pour tracer les lignes de délimitation des terrains de jeu et, grâce à sa formulation, convient également aux sols sportifs en bois préfinis UV, offrant une adhérence et un pouvoir couvrant excellents.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	+10% AD-K HP
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau en téflon 10 mm / queue de morue
Résistances chimico-physiques	excellent
Quantité nécessaire	50-70 g/m ²
Hors poussières	1 h ⁽¹⁾
Hors empreinte	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Possibilité de revernir sans ponçage	3-5 h
Brillance/Opacité	10 Gloss ⁽²⁾
Couverture	excellent
Stabilité au stockage	1 an ⁽³⁾
Conditionnement	5,5 Kg (5+0,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.
- 3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Versions disponibles

TIX : Peinture thixotropique spécialement formulée pour les lignes de démarcation

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

Planchers neufs ou nouvellement posés :

Les surfaces doivent être parfaitement propres, sèches, exemptes de cires et de poussière. Poncer la surface avec du scotch brite pour favoriser et augmenter les adhérences, puis nettoyer avec du Diluente APA (voir sa fiche technique) pour enlever les poussières les plus fines et améliorer l'adhérence entre le support et la première couche de peinture. Préparer

la surface à traiter procéder à l'application de STAR HP COLORATA en mélangeant soigneusement le composant B dans le composant A selon les rapports indiqués (10:1) en agitant soigneusement.

Planchers usés ou vieux :

Nettoyez soigneusement le sol affecté avec Velurex Sgrassatore, en éliminant toute trace de saleté, de cires et de produits d'entretien appliqués. Cette étape est cruciale car la surface doit être parfaitement propre, sèche, exempte de cires et de tout agent de démoulage. Préparer la surface finie avec 120 grit mesh pour assurer une excellente préparation du support, égaliser la surface et éviter les éventuelles marques de ponçage, puis nettoyer avec Diluente APA pour enlever la poussière la plus fine et améliorer l'adhérence entre le substrat et la première couche de peinture. Après avoir préparé la surface à traiter, procéder à l'application de STAR HP en mélangeant soigneusement le composant B dans le composant A selon les rapports indiqués (10:1) en remuant toujours soigneusement.

Procéder à l'application d'STAR HP COLORATA en suivant la quantité ci-dessus à l'aide d'un rouleau en téflon de 10 mm. Si vous avez besoin de plus de couverture, après 3-5 heures, sans ponçage, vous pouvez appliquer une deuxième couche de STAR HP COLORATA, sinon appliquer une couche de STAR HP (10:2) qui garantit une excellente résistance et donne également un effet antidérapant. Dans des conditions de travail critiques (par exemple, des températures élevées, une faible humidité ou de grandes surfaces), nous recommandons l'ajout de DILUANT DR H2O dans des quantités de 5 à 10% (voir la fiche technique correspondante). Le nettoyage ordinaire des sols traités avec STAR HP COLORATA doit être effectué avec VELUREX SPC/LVT Cleaner (voir sa fiche technique).

Éléments d'étiquetage

Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_STAR_HP_COLORATA.pdf

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de qui s'en sert. il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.