

Fiche Technique

Code Prod.: ECWW000X | Rev.: 08-09-2026 | Ver: 3.6

WHITE

Apprêt polyuréthane monocomposant à base d'eau pour un effet "blanchi" pour parquet



Description

WHITE est un apprêt polyuréthane monocomposant à base d'eau qui donne au parquet un effet "blanchi". Grâce au résidu sec élevé, il se caractérise par un très bon pouvoir couvrant, qui permet de remplir les pores du bois avec une seule couche. Le degré de blancheur est fonction du nombre de couches appliquées. En outre WHITE réduit considérablement le jaunissement de la surface ligneuse tout en gardant l'effet blanchi inchangé dans le temps. **N.B.** L'effet final d'WHITE, est étroitement lié aux essences de bois sur lesquelles il est appliqué, en outre, la même essence ligneuse pourrait contenir différentes quantités de tanins et d'autres substances présentes dans la nature, qui affectent la couleur finale. Pour obtenir un look spécifique, un test préliminaire est recommandé.

Caractéristiques

Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau microfibre de 8 mm / brosse
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O
Quantité nécessaire	80 - 100 g/m²
Hors poussières	30' ⁽¹⁾
Hors empreinte	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	16 h ⁽¹⁾
Possibilité de revernir sans ponçage	4 - 12 h ⁽¹⁾
Brillance/Opacité	3-5 gloss ⁽²⁾
Résistances chimico-physiques	excellent
Couverture	bon
Oxydation du bois	absent
Stabilité au stockage	1 an ⁽³⁾
Conditionnement	5L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.

3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation. WHITE est appliqué sur un plancher en bois poncé rempli avec du papier abrasif 120 ou 150 grains et soigneusement aspiré.

Appliquer la première couche d'WHITE à l'aide d'un rouleau microfibre de 8 mm, en suivant le grain du bois si possible. Après 2/3 heures d'application de la première couche, il est possible de poncer légèrement la surface avec un grain de papier 320 et d'appliquer la deuxième couche d'WHITE si vous souhaitez obtenir un effet "blanchi" plus intense.

Afin d'éviter les problèmes de mouillage, la couche suivante doit être faite (après ponçage avec un grain de papier 320) en utilisant des finitions de deux paquets tels que STAR 2K, WOOD 2K ou TRAFFIK 2K. Pour optimiser l'effet "white washed", fermez le cycle avec une ou deux couches d'STAR 2K Natural.

Éléments d'étiquetage

Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_WHITE.pdf

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de qui s'en sert. il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.