

# WHITE LANE

**Peinture acrylique à base d'eau de durée moyenne pour le marquage au trait pour les pelouses naturelles et synthétiques**



## Description

WHITE LANE est une peinture à base d'eau de durée moyenne pour le marquage en ligne des champs de gazon naturel et synthétique intérieurs et extérieurs. Il a une superbe capacité de dissimulation, un séchage rapide et une excellente résistance aux intempéries (résistance aux douches lourdes). L'aspect final de l'herbe traitée est mat, naturel et doux. WHITE LANE est recommandé pour les gazons naturels et synthétiques.

## Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposé
Aspect	liquide
Température d'application	+10°C ÷ +30°C
Couleur	blanc
Application	vaporisateur ou rouleau ligne-marquage panier, airless pistolet de vaporisation
Dilution	eau
Quantité nécessaire	0,1-0,2 L/m <sup>2</sup> - 1,5 L/100 m
Possibilité de revernir	8 - 10 h <sup>(1)</sup>
Séchage total	24 h <sup>(1)</sup>
Brillance/Opacité	mat
Stabilité au stockage	12 mois <sup>(2)</sup>
Conditionnement	10 L
Nettoyage des outillages	eau

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

## Versions disponibles

COLORATA: disponible en couleurs RAL

## Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

Utiliser WHITE LANE tel quel ou dilué à 5 - 10% maximum avec de l'eau, en mélangeant mécaniquement à l'aide d'une perceuse à basse vitesse en évitant l'absorption d'air. L'application par pulvérisation ou rouleau ligne-marquage panier garantissent une meilleure et uniforme distribution du produit, augmentant la couverture et la délimitation de la ligne. Appliquer au moins 2 couches de WHITE LANE en attendant 8 - 10 heures entre l'application. Après le traitement, protégez la surface des chutes de pluie ou évitez d'appliquer WHITE LANE sur des surfaces mouillées ou gelées. Ne pas appliquer si les conditions météorologiques ne sont pas stables.

## Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

## Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

[http://www.chimiver.com/tds/FR\\_WHITE\\_LANE.pdf](http://www.chimiver.com/tds/FR_WHITE_LANE.pdf)