

Fiche Technique

Code Prod.: ECWO000A | Rev.: 08-09-2026 | Ver: 3.6

WOOD 2K

Vernis polyuréthane bicomposant à l'eau pour sols en bois. Effet bois naturel antireflet.



Description

WOOD 2K est un vernis polyuréthane bicomposant à l'eau avec un effet naturel. L'utilisation de résines spéciales donne au parquet en chêne un aspect extrêmement mat, naturel et antireflet. Grâce à sa spéciale formulation WOOD 2K est également adapté sur bois foncé. WOOD 2K est un produit avec des excellentes résistances chimique et physique donc suggéré pour le traitement de parquet dans les locaux commerciaux ou partout où une haute résistance à l'usure est nécessaire. Aussi adapté pour usage industriel.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10/1
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau microfibre de 8 mm / brosse
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O
Quantité nécessaire	80 - 100 g/m ²
Hors poussières	30' ⁽¹⁾
Hors empreinte	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	16 h ⁽¹⁾
Possibilité de revernir sans ponçage	4 - 12 h ⁽¹⁾
Brillance/Opacité	3-5 gloss ⁽²⁾
Résistances chimico-physiques	excellent
Couverture	excellentes
Oxydation du bois	absent
Résistance au glissement/dérapiage SLIDER 96: 53	
UNI EN 13036-4	
Stabilité au stockage	1 an ⁽³⁾
Conditionnement	5,5 L (5+0,5) - 1,1 L (1+0,1)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.

3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

WOOD 2K catalysé dans le rapport indiqué, mélangé de façon homogène et dilué avec 10 % d'eau, va appliquée sur le plancher en bois préalablement stuqué, poncé et soigneusement aspiré.

Après 12-24 heures, après ponçage avec papier grain abrasif 220/320, vous pouvez procéder à l'application de la seconde main, également cette diluée avec 10% d'eau après catalyse.

Pour obtenir pleinement l'effet naturel, il est recommandé de ne pas utiliser de fonds et de se limiter à deux couches de produit. L'entretien ordinaire et/ou extraordinaire des sols traités avec WOOD 2K doit être faite avec les produits de la ligne VELUREX (voir fiches techniques correspondantes).

À noter:

Sur bois exotiques riches en matières grasses, grasses et concrétions résineux nous recommandons, avant le traitement avec WOOD 2K, au moins une main de CHIM TABU PRYMER (voir fiches techniques correspondantes); il est toujours recommandé un essai préliminaire.

Éléments d'étiquetage

Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_WOOD_2K.pdf

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. Chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de celui qui s'en sert. Il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.