Chimiver®
"Your floors partner"

Scheda Tecnica

Cod. Art.: ADFR000X | Rev.: 12-11-2026 | Ver: 3.1

AD-FIRE

Additivo per il conferimento di proprietà ignifuganti e prestazioni sportive ad ECOSTAR NO LIMITS



Descrizione

AD-FIRE è un additivo specificamente sviluppato per l'impiego in combinazione con il sistema verniciante ECOSTAR NO LIMITS, al fine di conferirgli proprietà ignifuganti e caratteristiche prestazionali idonee al trattamento di pavimentazioni sportive in legno. Caratterizzato da un'elevata facilità di miscelazione, AD-FIRE si incorpora agevolmente nel sistema verniciante, consentendo di ottenere una miscela omogenea. AD-FIRE consente di ampliare i campi applicativi di ECOSTAR NO LIMITS, rendendolo una soluzione versatile per il trattamento di pavimentazioni in legno soggette a specifici requisiti di sicurezza e prestazione. AD-FIRE è un componente fondamentale del sistema ECOSTAR NO LIMITS per il raggiungimento dei requisiti prestazionali previsti dalla norma EN 14904, relativa alle superfici sportive per interni, e delle classificazioni di reazione al fuoco Euroclasse Cfl-s1 (EN 13501-1). Per il raggiungimento di tali requisiti, l'impiego di AD-FIRE deve essere obbligatoriamente abbinato all'aggiunta di AD-K, rispettando i rapporti di miscelazione, le grammature ed i cicli applicativi previsti dalle relative certificazioni.

Caratteristiche

Aspetto	liquido trasparente
Aggiunta	10% sul Comp.A
Confezioni	0,5 L
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (1)

1 *in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C*

Modalità d'uso

CICLI APPLICATIVI

Euroclasse Cfl-s1

2 x 80 g/m² ECOSTAR NO LIMITS + 10% AD-FIRE + 10% AD-K

Euroclasse Cfl-s1, EN 14904, FIBA

3 x 80 g/m² ECOSTAR NO LIMITS + 10% AD-FIRE + 10% AD-K

PROCEDURA:

Aggiungere AD-FIRE ad ECOSTAR NO LIMITS rispettando il rapporto di miscelazione indicato.

Mescolare accuratamente fino ad ottenere una miscela perfettamente omogenea.

Successivamente, aggiungere AD-K come ultimo componente della miscela, rispettando il relativo rapporto di miscelazione e mescolando accuratamente fino a completa omogeneizzazione.

Procedere all'applicazione seguendo le modalità e le indicazioni riportate nella scheda tecnica di ECOSTAR NO LIMITS.

Note:

Le prestazioni ignifuganti e sportive del sistema verniciante sono subordinate al rispetto dei cicli applicativi e delle condizioni previste dalle relative prove di certificazione.

La miscela finale contenente AD-K deve essere utilizzata entro 2 ore dalla preparazione.

Elementi dell'etichetta

· *Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.*

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com

Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.