

# CHIM TABU FD

Fondo bicomponente poliuretano alifatico non ingiallente



## Descrizione

CHIM TABU FD è un fondo bicomponente poliuretano alifatico, addizionato di particolari assorbitori di raggi UV, le cui caratteristiche principali sono il non ingiallimento, la durezza superficiale e la trasparenza.

## Caratteristiche

Rapporto di catalisi	25% INDURITORE N.I. 600 U
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo 6-8 mm / pennello
Eventuale diluizione	DILUENTE DMC 50
Resa	100 g/m <sup>2</sup>
Fuori polvere	30' <sup>(1)</sup>
Fuori impronta	2 h <sup>(1)</sup>
Pot-Life	3-4 h <sup>(1)</sup>
Carteggiabilità	24 h <sup>(1)</sup>
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	n.a.
Ossidazione del legno	marcata
Riempimento del poro	buono
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(2)</sup>
Confezioni	12,5 L (10 + 2,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Versioni disponibili

**STD:** trasparente per mantenere inalterato l'aspetto del legno.

**COLORATO:** colorato per cambiare il colore del legno.

## Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

CHIM TABU FD, catalizzato con INDURITORE NI 600 U nel rapporto sopra indicato e diluito con il 25% di DILUENTE DMC 50, può essere applicato su una precedente mano di CHIM TABU PRYMER o su pavimento in legno, carteggiato e accuratamente aspirato. La successiva applicazione della mano di finitura con CHIM TABU FT, va sempre preceduta da carteggiatura con carta a grana 150/180.

## Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

## Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_CHIM\\_TABU\\_FD.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_CHIM_TABU_FD.pdf)