

# DURO LACK MC SIGNAL

**Laccatura a solvente bicomponente poliuretanica colorata per pavimenti in legno**



## Descrizione

DURO LACK MC SIGNAL è una vernice a solvente bicomponente poliuretanica colorata con elevata elasticità, durezza, resistenza e ottime proprietà livellanti per pavimenti in legno. DURO LACK MC SIGNAL è indicata anche per la delimitazione delle linee da gioco sino alla demarcazione dei bordi e zone del campo di pavimentazioni sportive in legno. DURO LACK MC SIGNAL è disponibile in colorazioni RAL, NCS ed a campione.

## Caratteristiche

Rapporto di catalisi	1/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	rullo 6 mm / pennello
Eventuale diluizione	DILUENTE DMC 50
Resa	120 g/m <sup>2</sup>
Fuori polvere	1 h 30' <sup>(1)</sup>
Fuori impronta	6 h <sup>(1)</sup>
Pot-Life	4 h <sup>(1)</sup>
Carteggiabilità	12/24 h <sup>(1)</sup>
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(2)</sup>
Confezioni	a richiesta
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

DURO LACK MC SIGNAL catalizzata nel rapporto indicato e miscelata in modo omogeneo, deve essere applicata su pavimento in legno preventivamente levigato, stuccato, carteggiato con carta abrasiva grana 120 e accuratamente aspirato. Applicare DURO LACK MC SIGNAL lavorando il prodotto in modo da favorirne la penetrazione all'interno del legno. Dopo almeno 12/24 ore, previa carteggiatura con carta o rete grana 320 è possibile applicare una seconda mano di DURO LACK MC SIGNAL. Il pavimento trattato con una o più mani di DURO LACK MC SIGNAL, a seconda del grado di copertura desiderato, deve essere sempre sovraverniciato con ECOSTAR 2K (vedi relativa scheda tecnica).

### DEMARCAZIONE DELLE LINEE SEGNALETICHE E BORDI:

Si raccomanda di utilizzare un nastro adesivo idoneo per demarcare/delimitare e bordare le linee di gioco o porzioni di campo, fissandolo fermamente al suolo per evitare il rischio di sbavature. Si sconsiglia l'utilizzo dello "scotch nautico".

Su pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato è consigliabile applicare una prima mano di fondo poliuretanico o di vernice poliuretanica trasparente. Dopo totale indurimento carteggiare con carta o retina grana 220

e applicare DURO LACK MC SIGNAL seguendo le modalità sopra riportate, trascorse almeno 24h procedere alla successiva fase di verniciatura. Nella verniciatura ignifuga di parquet, DURO LACK MC SIGNAL si applica normalmente sulla prima mano di vernice ignifuga. Dopo indurimento totale (almeno 24h) si carteggia e si procede alla finitura del ciclo ignifugo.

## Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

## Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_DURO\\_LACK\\_MC\\_SIGNAL.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_DURO_LACK_MC_SIGNAL.pdf)