

ECOPRIME 2K SPORT

Fondo all'acqua bicomponente acrilico-poliuretano per pavimentazioni sportive



Descrizione

ECOPRIME 2K SPORT è un fondo all'acqua bicomponente indicato come prima mano nei cicli di verniciatura completamente all'acqua per pavimentazioni sportive. Grazie all'altissimo residuo secco, è caratterizzato da un buonissimo potere coprente, che permette di riempire il poro del legno con una sola mano, anche su legni difficili (es. afrormosia), possiede, inoltre, una buona carteggiabilità a macchina.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo in microfibra 8 mm / pennellessa
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H2O
Resa	80-120 g/m ²
Fuori polvere	45' ⁽¹⁾
Fuori impronta	1 h 30' ⁽¹⁾
PoL-Life	1 h 30' ⁽¹⁾
Carteggiabilità	12-24 h ⁽¹⁾
Ossidazione del legno	ottima
Riempimento del poro	ottima
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	5,5 L (5 + 0,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

ECOPRIME 2K SPORT catalizzato nel rapporto indicato e miscelato accuratamente in modo omogeneo, va applicato sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato con carta abrasiva grana 120 o 150 e aspirato. In condizioni lavorative critiche si consiglia l'aggiunta di DILUENTE DR H2O in quantità 5-10% (vedi relativa scheda tecnica).

A film indurito, la superficie trattata si presenterà leggermente lucida per l'alta copertura del fondo ECOPRIME 2K SPORT. Dopo 24 ore è possibile, previa carteggiatura con carta o retina grana 220, applicare la mano di finitura come ECOSTAR 2K SPORT (vedi relativa scheda tecnica).

Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.