

# ECOSTARTER

Fondo all'acqua monocomponente acrilico per pavimenti in legno



### Descrizione

ECOSTARTER è un fondo all'acqua monocomponente acrilico specifico per la prima mano di cicli di verniciatura, totalmente a base acqua, di pavimenti e manufatti in legno. ECOSTARTER possiede ottime caratteristiche chimico fisiche quali: trasparenza, estrema facilità di carteggiatura e buon residuo secco.

### Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Rapporto di catalisi                        | monocomponente                                   |
| Temperatura di applicazione                 | +10°C ÷ +25°C                                    |
| Applicazione                                | rullo in microfibra 8 mm /<br>pennello / spruzzo |
| Eventuale diluizione                        | DILUENTE DR H2O                                  |
| Resa  | 70-100 g/m <sup>2</sup>                          |
| Fuori polvere                               | 20' <sup>(1)</sup>                               |
| Fuori impronta                              | 30' <sup>(1)</sup>                               |
| Carteggiabilità                             | 12 h <sup>(1)</sup>                              |
| Sovravverniciabilità senza<br>carteggiatura | 1-3 h <sup>(1)</sup>                             |
| Ossidazione del legno                       | bassa  |
| Riempimento del poro                        | buono  |
| Stabilità al magazzinaggio                  | 1 anno <sup>(2)</sup>                            |
| Confezioni                                  | 5 L - 25 L                                       |
| Pulizia attrezzi                            | DILUENTE DNH 40 (a prodotto<br>fresco)           |

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

### Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso. ECOSTARTER si applica su pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato con carta abrasiva grana 120 o 150 e accuratamente aspirato. E' possibile già dopo meno di 2 ore dall'applicazione (senza carteggiare) o dopo un intervallo di tempo più lungo (in questo caso carteggiare con carta grana 280/320) applicare la seconda mano di ECOSTARTER. La successiva verniciatura previa carteggiatura dovrà essere eseguita con ECOSTAR, ECOSTAR 2K, ECOWOOD 2K o ECOTRAFFIK 2K (vedi relative schede tecniche).

**Note:** per legni contenenti tannini effettuare prove preliminari al fine di verificare la reazione del tannino stesso con l'acqua.

### Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

### Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_ECOSTARTER.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOSTARTER.pdf)