

# FINITURA ACR-00 GN

Vernice acrilica ad effetto grezzo e naturale per pavimenti in legno



## Descrizione

FINITURA ACR-00 GN è una vernice acrilica bicomponente a solvente. FINITURA ACR-00 GN, utilizzata come fondo/finitura, per le sue caratteristiche chimico-fisiche, conferisce al pavimento trattato un piacevolissimo effetto grezzo e naturale.

## Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10% INDURITORE ACR-00
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo / velatrice
Eventuale diluizione	DILUENTE DMC 250
Resa	100-120 g/m <sup>2</sup>
Fuori polvere	10' <sup>(1)</sup>
Fuori impronta	10' <sup>(1)</sup>
Pot-Life	7 h <sup>(1)</sup>
Carteggiabilità	12 h <sup>(1)</sup>
Brillantezza/Opacità	3 Gloss <sup>(2)</sup>
Resistenze chimico/fisiche	buone
Copertura	buona
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(3)</sup>
Confezioni	11 L (10 + 1) , 27,5 L (25 + 2,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.

3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FINITURA ACR-00 GN va catalizzata al 10% con INDURITORE ACR-00 ed eventualmente diluita con DILUENTE DMC 250.

CICLO EFFETTO GREZZO E NATURALE:

- \* FINITURA ACR-00 GN
- \* attendere 12-24h, quindi carteggiare con carta abrasiva grana 320
- \* FINITURA ACR-00 GN

CICLO AFFETTO NATURALE AD ALTO CALPESTIO:

- \* FINITURA ACR-00 GN
- \* attendere 4-8h
- \* FINITURA ACR-00 GN
- \* attendere 12-24h, quindi carteggiare con carta abrasiva grana 320
- \* FINITURA ACR-771 G05 (vedi relativa scheda tecnica)

MANUTENZIONE:

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con FINITURA ACR-00 GN deve esser fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

## Avvertenze

FINITURA ACR-00 GN è da utilizzare solo su legni in rovere e/o chiari. È possibile utilizzare FINITURA ACR-00 GN su reagenti. Effettuare sempre prove preventive.

## Avvertenze

FINITURA ACR-00 GN solo se puede utilizar en madera de roble y/o madera clara. Se puede utilizar FINITURA ACR-00 GN en reactivos. Realizar siempre pruebas preventivas.

## Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.