

# FONDO ACR-214

Fondo bicomponente acrilico a rapida essiccazione non ingiallente



## Descrizione

FONDO ACR-214 è un fondo bicomponente alifatico a rapida essiccazione, facilità di carteggiatura e capacità di conferire al legno trattato un effetto naturale e poco ossidato, evitando così l'effetto bagnato tipico dei prodotti a solvente, donando al manufatto trattato un effetto "visivo" piatto-naturale-non verniciato.

## Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10% INDURITORE ACR-10
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo / velo
Eventuale diluizione	DILUENTE DMC 50
Resa	100-120 g/m <sup>2</sup>
Fuori polvere	30' <sup>(1)</sup>
Fuori impronta	2 h <sup>(1)</sup>
Pot-Life	3-4 h <sup>(1)</sup>
Carteggiabilità	24 h <sup>(1)</sup>
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	n.a.
Ossidazione del legno	n.a.
Riempimento del poro	buono
Stabilità al magazzino	1 anno <sup>(2)</sup>
Confezioni	25 L (20+5) - 12,5 L (10+2,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

FONDO ACR-214, catalizzato con INDURITORE ACR-10 nel rapporto sopra indicato e diluito con il 25% di DILUENTE DMC 50, si applica direttamente su legno oppure su legno precedentemente tinto o colorato. L'applicazione della mano di finitura deve essere preceduta da una carteggiatura con carta grana 280/320.

### Nota:

Verificare adesioni e tempistiche di essiccazione per cicli di verniciatura su legni tinti in precedenza.

## Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.