FONDO UV SV 113

Fondo al solvente a reticolazione UV

Descrizione

FONDO UV SV 113 è un fondo al solvente a reticolazione UV, idoneo ad applicazioni industriali mediante impianti a spruzzo o velatrice.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo / velatrice
Eventuale diluizione	DILUENTE per VERNICI UV
Resa	80-100 g/m ²
Flash-Off	10' in tunnel ad aria calda a 35-40°C
Carteggiabilità	immediata dopo lampade UV ⁽¹⁾
Resistenze chimico/fisiche	buone ⁽²⁾
Stabilità al magazzino	1 anno ⁽³⁾
Confezioni	20 L
Pulizia macchine	DILUENTE ACETONE

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.

3 in contenitori originale chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

FONDO UV SV 113 è un fondo al solvente indicato per l'applicazione mediante velatrici e/o impianti di spruzzatura manuale o automatica. Il prodotto è reticolabile mediante lampade UV ad alta pressione, dopo il tempo di Flash-Off indicato. FONDO UV SV 113 può essere applicato su legno grezzo, superfici tinte o trattate con reagenti. L'applicazione dello strato di finitura deve avvenire esclusivamente previa carteggiatura del fondo.

Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.