

# LIOS BIOIL Colorato

## Olio naturale pigmentato per pavimenti in legno



### Descrizione

LIOS BIOIL Colorato è una miscela di oli naturali pigmentati per il trattamento di pavimenti in legno. La sua facilità applicativa permette di ottenere una superficie liscia, uniforme e priva di sormonti. LIOS BIOIL Colorato è disponibile in 18 varianti tutte miscibili tra loro ottenendo una gamma di colori infinita.

### Caratteristiche

Applicazione	monospazzola, spatola di gomma, spandicera, spugna, straccio
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Eventuale diluizione	LIOS SOLV
Essiccazione superficiale	24/48 h <sup>(1)</sup>
Essiccazione totale	15-30 gg <sup>(1)</sup>
Resa	40-60 m <sup>2</sup> /L (in funzione della carteggiatura)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(2)</sup>
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE
1	a 20°C e 65% di U.R.
2	in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

### Versioni disponibili

#### Gamma colori :

* Castagno	* Larice	* Tortora
* Vanilla	* Havana	* Ciliegio
* Vecchio Rovere	* Noce Old	* Grigio
* Fumè	* Noce Classic	* Bianco
* Super Bianco	* Nero	* Wengè
* Teak	* Titanium Grey	* Stone
* a campione		

### Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso. Levigare e stuccare il parquet carteggiando con carta abrasiva grana 100/120, successivamente passare feltro High Pro per ottenere una superficie in grado di assorbire in modo uniforme l'olio. In alternativa rifinire il pavimento con carta abrasiva o rete grana non superiore alla 150. Stendere LIOS BIOIL Colorato, lavorando il prodotto in modo da favorirne la penetrazione all'interno del legno.

Trascorsi 15-20 min dall'applicazione uniformare il pavimento utilizzando la monospazzola munita di feltro morbido (bianco) e uno straccio, distribuendo e rimuovendo gli eccessi di prodotto.

Utilizzare lo straccio per ambienti di piccole dimensioni.

Dopo 24 ore, applicare LIOS BALM FISSATIVO, OIL WOOD TRAFFIK, LIOS NATURAL WAX, OIL BEE (vedi relative schede tecniche) a seconda del ciclo scelto.

Dopo 72 ore è possibile applicare ECOSTAR 2K, ECOTRAFFIK 2K, ECOWOOD 2K o DUROLACK MC 50 (vedi relative schede tecniche).

### Note

Per contenere il più possibile l'ingiallimento nel tempo, il ciclo di verniciatura consigliato su LIOS Bioil Bianco / LIOS Bioil Super Bianco prevede l'applicazione di una mano di CHIM TABU FD (vedi relative schede tecniche).

Per ottenere una miscela omogenea si consiglia di agitare il contenuto della lattina con l'ausilio di un bastoncino.

Quando si devono trattare ampie superfici, al fine di ottenere un colore uniforme, si consiglia di versare tutte le lattine di olio preventivate in un unico contenitore.

Una carteggiatura del legno disomogenea, influisce negativamente sull'assorbimento uniforme della tinta.

### Note per il trasporto.

Le versioni BIANCO, SUPER BIANCO e GRIGIO non sono da considerarsi pericolosi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

### Avvertenze

Stracci, spugne, feltri utilizzati per l'applicazione (ed eventuale polvere di carteggiatura), devono essere bagnati abbondantemente con acqua subito dopo il loro utilizzo onde evitare il rischio di autocombustione.

### Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

### Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_LIOS\\_BIOIL\\_Colorato.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_BIOIL_Colorato.pdf)