

Scheda Tecnica

Cod. Art.: QUAR000X | Rev.: 18-02-2026 | Ver: 3.4

QUARZO 0,3-0,6

Sabbia di quarzo granulometria 0,3 - 0,6 mm



Descrizione

QUARZO 0,3-0,6 è una sabbia di quarzo essiccata con granulometria compresa tra 0,3 - 0,6 mm da utilizzare come spolvero per sistemi epossidici e/o poliuretanic per favorire l'aggrappaggio di successivi incollaggi. QUARZO 0,3-0,6 è adatto come aggiunta alle rasature, ai primer o ai collanti bicomponenti per applicazioni in spessore.

Caratteristiche

Aspetto	solido/polvere
Colore	grigio
Confezioni	10 Kg
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C	

Modalità d'uso

Sabbia da spolvero

Cospargere QUARZO 0,3-0,6 a semina sul sottofondo trattato con primer ancora fresco, circa 4 kg/m². Dopo il completo indurimento del primer allontanare la sabbia non aderita con una scopa dura ed aspirare.

Preparazione di malte sintetiche

- * PRYMER PUB 77 (vedi relativa scheda tecnica) con QUARZO 0,3-0,6 nel seguente rapporto: 1 (PRYMER PUB 77) - 6/7 (QUARZO 0,3-0,6);
- * PRYMER SF 1105 catalizzato (vedi relativa scheda tecnica) con QUARZO 0,3-0,6 nel seguente rapporto: 1 (PRYMER SF 1105) - 4 (QUARZO 0,3-0,6);
- * collanti bicomponenti (ADESIVER 501 EP, ADESIVER HERCULES, SIGOL, vedi relativa scheda tecnica) possono essere utilizzati come rasanti per la preparazione di malte sintetiche. I collanti opportunamente catalizzati e diluiti con DILUENTE APA (vedi relativa scheda tecnica) possono essere addizionati con QUARZO 0,3-0,6 fino all'ottenimento di una malta sintetica. Il rapporto di miscelazione consigliato è: 9:1 (collante catalizzato) :1 (DILUENTE APA) :10 (QUARZO 0,3-0,6) vengono utilizzati per la preparazione di malte sintetiche.

Prima di procedere con l'incollaggio è necessario valutare la corretta asciugatura dell'impasto preparato.

Si consiglia di attendere almeno 24-48 ore.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_QUARZ.pdf