

STAR 2K

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica per pavimenti in legno



Descrizione

STAR 2K è una vernice all'acqua bicomponente poliuretanic per pavimenti in legno, caratterizzata da un alto residuo secco, facilità applicativa ed ottimo bagnamento del poro su pavimenti anche spazzolati donando un aspetto caldo e leggermente tonalizzato. STAR 2K possiede elevate resistenze all'abrasione, al calpestio e alle sgommature che la rendono indicata per pavimentazioni ad alto traffico. CERTIFICATI: RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI EN 12720 E AGLI AGENTI CHIMICI EN 13442.

Determinazione del coefficiente d'attrito per pavimenti secondo Metodo B.C.R.A. (ciclo PRIME HS 120 + STAR 2K)

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo in microfibra 8 mm / pennello
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H20
Resa	80 - 100 g/m ² (*100 g/m ² per STAR 2K LD)
Fuori polvere	30' ⁽¹⁾
Fuori impronta	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	24 h ⁽¹⁾
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	4 - 12 h ⁽¹⁾
Brillantezza/Opacità	LD: 80 gloss (*vedere nota STAR 2K LD), SL: 55 gloss, OP: 20 gloss, SUPER OP: 10 gloss ⁽²⁾
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Copertura	eccellente
Ossidazione del legno	leggera
Resistenza allo slittamento/ derapaggio UNI EN 13036-4	PATTINO 96 OP/SUPER OP: 65; LD/ SL: 80
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽³⁾
Confezioni	5,5 L (5+0,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.

3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

STAR 2K catalizzata nel rapporto indicato e miscelata in modo omogeneo, va applicata sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato.

In condizioni lavorative critiche (alte temperature, basse umidità o grandi superfici) si consiglia l'aggiunta di DILUENTE DR H2O in quantità 5-10% (vedi relativa scheda tecnica).

E' possibile dopo 4 ore dall'applicazione (in questo caso senza carteggiare) o dopo 24 ore (in questo caso carteggiare con carta abrasiva o rete grana 220/320) applicare la seconda mano di STAR 2K. Nell'applicazione a rullo è fondamentale che la vernice catalizzata venga "lavorata" molto bene lungo la vena del legno.

Se si volesse applicare una terza mano di STAR 2K, questa deve essere effettuata seguendo la tempistica descritta sopra; rimane però consigliabile la carteggiatura dopo ogni mano se si vuole ottenere un aspetto superficiale più uniforme e più "morbido" al tatto.

Un ottimo ciclo di verniciatura consiste nella stesura di una prima mano di fondo all'acqua PRIME HS 120 (vedi relativa scheda tecnica); successiva carteggiatura e stesura di una o due mani di STAR 2K.

Qualora si volesse accentuare la tonalizzazione del pavimento, applicare come fondo CROM (vedi relativa scheda tecnica).

L'applicazione di STAR 2K direttamente su legni contenenti tannini deve essere preceduta da una prova preliminare.

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con STAR 2K deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

STAR 2K LD.

CICLO CONSIGLIATO: applicare una mano di fondo (PRIME HS 120, CROM, ECORAPID o FONDO WR 306, vedi relative schede tecniche) e due mani di STAR 2K LD (secondo le modalità sopra descritte) con grammatura pari a 100g/m² per mano. Sottodosaggi potrebbero comportare il non raggiungimento di 80 gloss finali.

■ Elementi dell'etichetta

• Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_STAR_2K.pdf