

STAR 2K COLORATA

Vernice all'acqua bicomponente poliuretanica colorata per pavimenti in legno



Descrizione

STAR 2K COLORATA vernice all'acqua bicomponente poliuretanica colorata con elevata elasticità, durezza, resistenze e ottime proprietà livellanti per pavimenti in legno. STAR 2K COLORATA può essere sovraverniciata con STAR 2K. STAR 2K COLORATA è disponibile in colorazioni RAL, NCS ed a campione.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo in lana mohair 6 mm
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H2O 5%
Resa	80-100 g/m ²
Fuori polvere	40' ⁽¹⁾
Fuori impronta	2h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	12-24 h ⁽¹⁾
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	4 h ⁽¹⁾
Brillantezza/Opacità	30-35 gloss
Copertura	ottima
Stabilità al magazzinaggio	6 mesi ⁽²⁾
Confezioni	1,1 Kg (1+0,1); 5,5 Kg (5+0,5); 11 Kg (10+1)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

STAR 2K COLORATA catalizzata nel rapporto indicato e miscelata in modo omogeneo, deve essere applicata sul pavimento in legno preventivamente levigato, stuccato, carteggiato con carta abrasiva grana 120 e accuratamente aspirato.

Applicare STAR 2K COLORATA utilizzando un ruolo in lana mohair 6 mm, scaricando l'eccesso di prodotto dal ruolo prima dell'applicazione sul supporto. Lavorare il prodotto in modo da favorirne la penetrazione all'interno del legno.

Dopo 12 ore, previa carteggiatura con carta o retina grana 220, è possibile applicare una seconda mano di STAR 2K COLORATA.

Il pavimento trattato con una o più mani di STAR 2K COLORATA, a seconda del grado di copertura desiderato, può essere sovraverniciato con STAR 2K / TRAFFIK 2K (vedi relative schede tecniche), previa carteggiatura con rete grana 320 - SCOTCH BRITE.

Note:

L'applicazione di due mani di STAR 2K COLORATA in tinte bianche, chiare o pastello su essenze resinose (es. larice, pino, ecc.),

essenze oleose (es. teak) o ricche di estrattivi/tannini (es. Ipè, wengè, rovere) è consigliata previa applicazione di una mano di PRIME HS 120 CROM (vedi relativa scheda tecnica).

Avvertenze

Aggiungere l'induritore a filo sotto agitazione e mescolare bene fino a totale omogenizzazione. In condizioni lavorative critiche (alte temperature, bassa umidità o grandi superfici) si consiglia l'aggiunta di DILUENTE DR H2O in quantità massima del 5% (vedi relativa scheda tecnica). Conservare il contenitore ben chiuso e al riparo dal gelo e dall'esposizione diretta dei raggi solari. Non applicare a basse temperature.

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_STAR_2K_COLORATA.pdf