

STAR HP COLORATA

Vernice all'acqua poliuretana bicomponente per pavimenti elastici



Descrizione

STAR HP COLORATA è una vernice all'acqua poliuretana alifatica bicomponente per il trattamento di pavimentazioni in SPC, LVT, PVC, LINOLEUM, LAMINATO, ecc, consigliata in tutte le abitazioni domestiche e negli edifici pubblici anche quelli sottoposti ad elevato traffico pedonale. STAR HP COLORATA possiede alte resistenze chimico-fisiche, flessibilità, resistenza all'usura, al graffio e all'abrasione. È una finitura a bassissime emissioni ideale in ambienti chiusi. STAR HP COLORATA è disponibile in colorazioni RAL e NCS. STAR HP COLORATA nella versione TIX è indicata per disegnare linee di demarcazione sui campi da gioco e, grazie alla sua formulazione, è idonea anche per campi sportivi in legno prefinito UV, conferendo adesioni e copertura eccellenti.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	+10% AD-K HP
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo teflonato 10 mm / pennello
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Resa	50-70 g/m ²
Fuori polvere	1 h ⁽¹⁾
Fuori impronta	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	3-5 h
Brillantezza/Opacità	10 Gloss ⁽²⁾
Copertura	eccellente
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽³⁾
Confezioni	5,5 Kg (5+0,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Versioni disponibili

TIX : Vernice tixotropica appositamente formulata per linee di demarcazione.

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Pavimentazioni nuove o appena posate:

Le superfici devono essere perfettamente pulite, asciutte, esente da cere e da polveri. Carteggiare la superficie con scotch brite per favorire e aumentare le adesioni, successivamente pulire con Diluente APA (vedi relativa scheda tecnica) per rimuovere la polvere più fine e migliorare l'adesione tra il supporto e la prima mano di vernice. Preparata la superficie da trattare procedere con l'applicazione di STAR HP COLORATA miscelando accuratamente

il componente B nel componente A secondo i rapporti indicati (10:1) agitando accuratamente.

Pavimentazioni datate o usurate:

Pulire intensamente con Velurex Sgrassatore la pavimentazione interessata eliminando ogni traccia di sporco, cere e prodotti di manutenzione applicati. Questo passaggio è fondamentale in quanto la superficie deve essere perfettamente pulita, asciutta, esente da cere e da qualsiasi distaccante. Preparare la superficie finita con rete grana 120 per garantire un'ottima preparazione del supporto, uniformare l'usura presente ed evitare possibili segni di carteggiatura, successivamente pulire con Diluente APA (vedi relativa scheda tecnica) per rimuovere la polvere più fine e migliorare l'adesione tra il supporto e la prima mano di vernice. Preparata la superficie da trattare procedere con l'applicazione di STAR HP COLORATA miscelando accuratamente il componente B nel componente A secondo i rapporti indicati (10:1) e agitando accuratamente.

Procedere con l'applicazione di STAR HP COLORATA seguendo la quantità sopra riportata utilizzando un rullo teflonato da 10 mm. Se fosse necessaria una maggiore copertura, dopo 3-5 ore, senza carteggiare, è possibile applicare una seconda mano di STAR HP COLORATA, altrimenti applicare una mano di STAR HP (10:2) la quale garantisce ottime resistenze e dona inoltre un effetto antiscivolo. In condizioni lavorative critiche (esempi: alte temperature, basse umidità o grandi superfici) si consiglia l'aggiunta di DILUENTE DR H20 in quantità 5-10% (vedi relativa scheda tecnica). La pulizia ordinaria dei pavimenti trattati con STAR HP COLORATA deve essere fatta con VELUREX SPC/LVT Cleaner (vedi relativa scheda tecnica).

Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_STAR_HP_COLORATA.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.