

# ADESIVER 406 LV

**Adhesivo de contacto a base de cloropreno y resinas sintéticas de baja viscosidad.**



## Descripción

ADESIVER 406 LV es un adhesivo policloropreno a base de solvente a doble recubrimiento, específico para el encolado difícil de laminados plásticos, madera, metal, perfiles, revestimientos goma, PVC, linóleo, punzonados, moquette y curvas sanitarias sobre superficies absorbentes o poco absorbentes donde es requerido una fijación instantánea. ADESIVER 406 LV posee una elevada resistencia térmica, una fuerte adhesión inicial y una mezcla de solventes a bajo grado de toxicidad.

## Características

Relación de catálisis	un solo componente
Color	amarillo
Peso específico	0,85 g/ml <sup>(1)</sup>
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	espatula lisa / pincel
Tiempo máximo abierto	10 min <sup>(1)</sup>
Endurecimiento	48 h <sup>(1)</sup>
Rendimiento	200-400 g/m <sup>2</sup>
Estabilidad de almacenamiento	12 meses <sup>(2)</sup>
Confecciones	0,85 kg - 4,5 kg
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

Agitar antes de usar.

Asegurarse que los materiales a pegar estén bien limpios y no tengan rastro de polvo o residuos de otros trabajos (en presencia de laminas de metal es aconsejable desengrasar con el tricloroetileno (TCE) o DILUENTE ACETONE (véanse relativa ficha técnica). No es absolutamente recomendable usar solventes nitro.

Esparcir una capa uniforme de adhesivo sobre ambos soportes teniendo en cuenta de el grado de absorción de los materiales; esperar mas o menos por 10 minutos, para permitir la evaporación de los solventes luego unir las dos partes sometiendo a baja presión.

En incolado de considerarse concluido solo despues de 48 horas.

### Notas:

Cerrar herméticamente los contenedores después de usarlos. Mezclar bien antes de usar conservar el producto a temperatura ambiente.

## Advertencias

Conservar el adhesivo en un lugar fresco y seco en recipientes con cierre hermético. Tener lejos de fuentes de calor y fuentes de chispas.

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

## Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



[http://www.chimiver.com/tds/SP\\_ADESIVER\\_406\\_LV.pdf](http://www.chimiver.com/tds/SP_ADESIVER_406_LV.pdf)

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.