

ADESIVER RE 400 SPX

Adhesivo acrílico universal de alto rendimiento en dispersión acuosa, adecuado para la instalación de pavimentos y revestimientos resilientes sobre soportes absorbentes o semiabsorbentes, y perfiles en vertical, con excelente trabajabilidad y tiempo abierto prolongado.

Descripción

ADESIVER RE 400 SPX es un adhesivo tixotrópico de alto rendimiento en dispersión acuosa a base de terpolímeros acrílicos, caracterizado por su excelente trabajabilidad, alta adhesión inicial y tiempo abierto prolongado. ADESIVER RE 400 SPX es adecuado para la instalación de pavimentos y revestimientos resilientes, siempre que sean dimensionalmente estables. Específico para la instalación interior de:

- moquetas y aglomerados con cualquier tipo de respaldo, siempre que sean dimensionalmente estables;
- linóleo de hasta 3 mm de espesor;
- suelos vinílicos con soporte de fieltro;
- suelos de PVC en rollos o losetas;
- revestimientos murales y de suelo en PVC;
- revestimientos murales y de suelo textiles;
- vinilos semirrígidos;
- caucho en láminas de hasta 3 mm de espesor;
- revestimientos murales y de suelo en PVC;
- revestimientos de coco con soporte de látex;
- revestimientos murales y de suelo en poliestireno;
- LVT (Luxury Vinyl Tiles).

También adecuado para la instalación sobre soportes con sistemas de calefacción y refrigeración por suelo radiante.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Aspecto	cremoso
Color	blanco marfil
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	espátula dentada específica n.1-3
Tiempo de espera	10-30 minutos ⁽¹⁾
Tiempo máximo abierto	40-80 minutos v ⁽¹⁾
Transitable	24 horas ⁽¹⁾
Puesta en servicio	después de cerca de 48-72 horas ⁽¹⁾
Rendimiento	250-400 g/m ² en función el sustrato.
Eventual dilución	agua
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	15 Kg
Limpieza de las herramientas	agua (con cola fresca)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Condiciones para la colocación

Soporte

seco, sólido, sin polvo y no excesivamente rugoso.

Humedad del soporte

2,0% máx. para soportes de cemento

1,7% máx. para soportes de cemento con calefacción radiante

0,5% máx. para soportes de anhidrita

0,2% máx. para soportes de anhidrita con calefacción radiante

Modalidad de utilización

APLICACIÓN EN SUELO

Mezclar bien el producto antes de usar hasta que sea uniforme.

Preparación del soporte

Los soportes secos pero polvorientos deben imprimarse con PRYMER W, PRYMER SF 1105, PRYMER PUB 77 o CHIMIGRIP debidamente diluidos (ver fichas técnicas), y luego nivelarse con productos de la línea RASOCHIM.

Los soportes cementosos con humedad residual excesiva deben imprimarse con PRYMER EPOX WETT, PRYMER SF 1105 y PRYMER PUB 77 (ver fichas técnicas), arenarse y luego nivelarse con productos de la línea RASOCHIM.

Los soportes semiabsorbentes o no absorbentes deben nivelarse siempre con productos de la línea RASOCHIM, previa preparación con CHIMIGRIP como promotor de adherencia (ver ficha técnica).

No instalar sobre soportes no aislados contra la humedad ascendente (por ejemplo, espacios ventilados sin barrera de vapor, paredes húmedas, etc.).

Instalación sobre soportes adecuados

Aplicar el adhesivo con la espátula dentada adecuada, trabajándolo para incorporar el polvo residual.

Soporte:

- Soporte liso o con áridos finos: espátula N°1

- Soporte rugoso o con áridos gruesos: espátula N°3

Tipo de revestimiento:

- Revestimiento ligero o delgado: espátula N°1

- Revestimiento pesado o grueso: espátula N°3

Nota:

La elección de la espátula depende de las características específicas de cada proyecto. Evaluar cuidadosamente las condiciones del soporte y del revestimiento para una correcta aplicación del adhesivo.

Retirar siempre los revestimientos del embalaje unas horas antes de la instalación para liberar tensiones y aclimatarlos.

Esperar el secado del adhesivo (al menos 10 minutos) antes de colocar los cuadros o láminas. Durante este tiempo, el adhesivo desarrolla un fuerte tack superficial que garantiza una adhesión segura incluso con tiempo abierto prolongado.

Después del posicionamiento final, aplicar presión uniforme sobre toda la superficie para asegurar el contacto completo y eliminar bolsas de aire. En caso de temperaturas extremas,

ADESIVER RE 400 SPX

Adhesivo acrílico universal de alto rendimiento en dispersión acuosa, adecuado para la instalación de pavimentos y revestimientos resilientes sobre soportes absorbentes o semiabsorbentes, y perfiles en vertical, con excelente trabajabilidad y tiempo abierto prolongado.

esfuerzos mecánicos intensos o lavados frecuentes, utilizar ADESIVER 702 (ver ficha técnica).

Las variaciones de tiempo pueden depender de la absorción del soporte. Algunos cauchos pueden estar contaminados con agentes desmoldantes o parafinas. Se recomienda limpieza previa con DILUYENTE ACETONA.

⚠ Advertencias

Proteger del hielo durante el transporte y almacenamiento. Evitar exposición prolongada a temperaturas inferiores a 0°C. Temperaturas superiores a +25°C reducen la estabilidad en almacén.

⚠ Elementos de la etiqueta



· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

⚠ Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_ADESIVER_RE_400_SPX.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.