

# CHIM TABU FD

**Fondo bicomponente poliuretánico alifático no amarillea**



## Descripción

CHIM TABU FD es un fondo alifático de dos componentes, adicionado con particulares absorbedores de los rayos UV, cuyas características principales son el no amarilleo, la dureza superficial y la transparencia.

## Características

Relación de catálisis	25% INDURITORE N.I. 600 U
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo 6-8 mm / pincel
Eventual dilución	DILUENTE DMC 50
Rendimiento	100 g/m <sup>2</sup>
Sin polvo	30' <sup>(1)</sup>
Sin impronta	2 h <sup>(1)</sup>
Vida útil	3-4 h <sup>(1)</sup>
Lijado	24 h <sup>(1)</sup>
Sobre barnizado sin lijar	n.a.
Oxidación de la madera	marcada
Llenado del poro	bueno
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(2)</sup>
Confecciones	12,5 L (10 + 2,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

1 a 20°C y 65% de H.R.  
 2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Versiones

**STD:** transparente para mantener inalterado el aspecto de la madera.

**COLOREADO:** coloreado para cambiar el color de la madera.

## Modalidad de utilización

Bien agiter avant emploi.

CHIM TABU FD, catalizado en la relación indicada y diluido con el 25% de DILUENTE DMC 50, puede ser aplicado sobre una mano precedente de CHIM TABU PRYMER o sobre el pavimento de madera lijado y cuidadosamente aspirado. La sucesiva aplicación de la mano de acabado con CHIM TABU FT, se debe preceder siempre de un lijado con papel de grano 150/180.

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

## Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



[http://www.chimiver.com/tds/SP\\_CHIM\\_TABU\\_FD.pdf](http://www.chimiver.com/tds/SP_CHIM_TABU_FD.pdf)