

# CHIM TABU INDUSTRIA

**Barniz de disolvente alifática de dos componentes para pisos de madera**



## Descripción

CHIM TABU INDUSTRIA es un barniz alifático de dos componentes, adicionado de particulares absorbedores de rayos UV, cuyas características principales son el no amarilleamiento, la dureza superficial, la resistencia a la abrasión y la transparencia. CHIM TABU INDUSTRIA, por sus características químico-físicas, otorga, además a la película de barniz seco un aspecto muy agradable. Empleos: mano de acabado en el barnizado de pavimentos de madera pintados y/o teñidos.

## Características

Relación de catalisis	25% CHIM TABU INDUSTRIA Comp.B
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pulverizador / barnizadora a cortina
Eventual dilución	DILUENTE DMC 50
Rendimiento	100 g/m <sup>2</sup>
Sin polvo	30' <sup>(1)</sup>
Sin impronta	2 h <sup>(1)</sup>
Vida útil	3-4 h <sup>(1)</sup>
Lijado	24 h <sup>(1)</sup>
Brillo/Opacidad	5 / 10 / 25 gloss <sup>(2)</sup>
Resistencias químico/físicas	buena
Cobertura	bueno
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(3)</sup>
Confecciones	12,5 Kg (10 + 2,5) , 25 Kg (20 + 5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

Bien agiter avant emploi.

CHIM TABU INDUSTRIA, catalizado en la relación indicada y diluida con el 25% de DILUENTE DMC 50, se aconseja como mano final en los siguientes ciclos de barnizado que no amarillea:

- \* CHIM TABU PRYMER
- \* esperar 6 horas sin lijar
- \* CHIM TABU FD
- \* esperar de 12/24 horas, lijar con papel abrasivo de grano 150/180
- \* CHIM TABU INDUSTRIA

El mantenimiento ordinario y/o extraordinario del pavimento barnizado debe realizarse con VELUREX Polish WT, VELUREX Metal Lack o VELUREX METAL MATT (véase las relativas fichas técnicas).

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.