

Ficha técnica

Art.: ECOC001X | Rev.: 08-09-2026 | Ver: 3.4

CROM

Fondo acrílico-poliuretánico monocomponente al agua tonalizador para pisos de madera (efecto solvente)



Descripción

CROM es un fondo al agua monocomponente de alta cobertura muy tonalizador, apto como primera mano de barnizado de piso de madera. CROM confiere a la madera un color desactivamente caliente, especialmente en madera de roble. Gracias a su formulación CROM se extiende muy bien haciendo la aplicación extremadamente fácil. No produce superposiciones y tiene excelentes propiedades de lijado.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de microfibra 8 mm / pincel
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O
Rendimiento	80-120 g/m²
Sin polvo	45' ⁽¹⁾
Sin impronta	1 h 30' ⁽¹⁾
Lijado	12 h ⁽¹⁾
Sobre barnizado sin lijar	2-4 h ⁽¹⁾
Oxidación de la madera	excelente
Llenado del poro	excelente
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	5 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

CROM debe ser aplicado en piso previamente estucado, lijado con papel de lija granos 120 ó 150 y cuidadosamente aspirado. Es posible después de 2/4 horas desde la aplicación (en este caso sin lijar) o después de 12/24 horas (en este caso lijar con papel o red de grano 220) aplicar la segunda mano de CROM. Para obtener la uniformidad de color, es esencial seguir el ciclo de 2 manos de fondo y respetar los parámetros de rendimiento prescritos. Después de 12 horas, lijar con papel de grano 220 y aplicar como mano de acabado STAR, STAR 2K o TRAFFIK 2K (véanse relativas fichas técnicas).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_CROM.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.