

DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA

Acabado poliuretánico alifático de dos componentes de interiores y exteriores para pavimentos en resinas, cemento y microcemento



Descripción

Acabado poliuretánico alifático de dos componentes con dureza superficial muy elevada y con elasticidad superior, formulado con resinas que no amarillean y aditivado con absorbentes de rayos UV y anti-cracking para mejorar la resistencia a volverse amarillo y a las intemperies. **Empleos:** Acabado para interiores y exteriores sobre obras cementosas y de piedras, barnizados de pavimentos industriales expuestos a fuertes estímulos mecánicos, recubrimientos en resina epoxídica, recubrimientos en epoxi-cemento, resinas poliuretánicas sobre pavimentos y paredes, cemento y microcemento a elevada/reducida porosidad.

Características

Relación de catálisis	2/1
Color	transparente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo 4-6 mm
Eventual dilución	DILUENTE DMC 50
Resistencias químico/físicas	excelente
Lijado	24 h
Sobrebarnizado sin lijar	después de 24 h y no superar las 36 h
Rendimiento	alrededor de 150 g/m ²
Vida útil	3/4 h ⁽¹⁾
Brillo/Opacidad	OP: < 10 gloss; LD: 90 gloss ⁽²⁾
Estabilidad de almacenamiento	6 meses ⁽³⁾
Confecciones	15 kg (10+5) - 7,5 kg (5+2,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE
1	a 20°C y 65% de H.R.
2	sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

La superficie de aplicación debe ser perfectamente, estructuralmente sana, seca, limpia sin grasa y cera.

En pavimentos viejos o anteriormente tratados, limpiar cuidadosamente la superficie con VELUREX DEWACHS (véase relativa ficha técnica).

En presencia de sustratos sanos, catalizar DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA en relación 2/1 y mezclar hasta que sea homogéneo, entonces dejar descansar por 10 minutos. Eventuales diluciones del producto catalizado (hasta un máximo de un 20%) deben ser efectuados con el DILUENTE DMC 50.

Seguir con la aplicación de DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA puro o eventualmente diluido según la cantidad indicada antes usando un rodillo de 6 mm.

Es posible después de 24 horas de la aplicación (anteriormente lijada con carta de gramaje 220) aplicar la segunda mano de DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA.

En presencia de sustratos porosos o despolvapros proceder, antes de la aplicación del barniz, a la extensión de una mano de DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA diluida al 10/20%, con DILUENTE DMC 50.

Evitar la aplicación en las horas más calientes del día, cuando las condiciones no son favorables y sobre sustratos con humedad ascendente constante.

El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA debe ser efectuado con productos de la línea VELUREX (véanse relativas fichas técnicas).

Elementos de la etiqueta

Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_DUROLACK_MC_50_EXTRA_ALIFATICA.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.