

ECOPRIME 2K SPORT

Fondo de agua de acrílico-poliuretano de dos componentes para superficies deportivas



Descripción

ECOPRIME 2K SPORT, es un fondo de agua bicomponente, indicado como primera mano en los ciclos de barnizado completamente de agua para pisos deportivos de madera. Gracias al elevado residuo seco, está caracterizado por un buenísimo poder cubridor, que permite llenar el poro de la madera con una sola mano, también se encuentra en maderas difíciles (ej: afrormosia), además, se lija bien a máquina.

Características

Relación de catálisis	10/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de microfibra 8 mm / brocha plana
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O
Rendimiento	80-120 g/m ²
Sin polvo	45' ⁽¹⁾
Sin impronta	1 h 30' ⁽¹⁾
Vida útil	1 h 30' ⁽¹⁾
Lijado	12-24 h ⁽¹⁾
Oxidación de la madera	óptima
Llenado del poro	óptima
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	5,5 L (5 + 0,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

ECOPRIME 2K SPORT catalizado en la relación indicada y mezclado cuidadosamente de manera homogénea, debe ser aplicado en piso previamente estucado, lijado con papel de lija granos 120 ó 150 y cuidadosamente aspirado.

En condiciones de trabajo críticas se aconseja agregar DILUENTE DR H2O en cantidad 5-10% (véanse relativa ficha tecnica)

Cuando la película se endurezca, la superficie tratada se mostrará ligeramente brillante para el elevado recubrimiento del fondo ECOPRIME 2K SPORT. Después de 24 horas es posible, previo lijado con papel o retina grano 220, aplicar la mano de acabado ECOSTAR 2K SPORT (véanse relativas fichas tecnicas).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.