

# ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata

**Barniz colorado poliuretánico de dos componentes a base de agua para cemento/microcemento.**



## Descripción

ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata es un barniz poliuretánico de dos componentes a base de agua con elevada elasticidad, dureza, resistencia y óptimas propiedades nivelantes para cementos/microcementos. ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata puede ser también usada para restaurar el color de superficies decoloradas. ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata puede ser reaplicada con ECOSTAR 2K Sanipius PER PAVIMENTI IN RESINA 10-2. ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata es disponible en coloraciones RAL, NCS y según muestra.

## Características

Relación de catálisis	10/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de teflón 10 mm
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O
Rendimiento	80-100 g/m <sup>2</sup>
Sin polvo	40' (1)
Sin impronta	2h (1)
Lijado	12-24 h (1)
Sobrebarnizado sin lijar	4 h (1)
Cobertura	excelente
Estabilidad de almacenamiento	6 meses (2)
Confecciones	5,5 Kg (5+0,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40
1	a 20°C y 65% de H.R.
2	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

La superficie de aplicación debe ser perfectamente endurecida, estructuralmente sana, seca, limpia y sin aceites o cera.

En caso de pavimentos viejos o anteriormente tratados con productos a base de ceras, lavar cuidadosamente la superficie con VELUREX DEWACHS (véanse relativa ficha técnica).

En presencia de substratos sanos aplicar ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata mezclando bien el componente A y el componente B según la relación indicada 10/1. Seguir con la aplicación de ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata según la relación indicada 10/1 arriba y usando un rodillo teflonado 10 mm, descargando los excesos de producto del rodillo antes de la aplicación sobre el soporte.

Después de 4 horas, sin lijar aplicar una segunda capa de ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata.

En presencia de substratos porosos o superposiciones seguir con la aplicación de ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata diluida con 10% de DILUENTE DRH2O.

El substrato tratado con una o más capas de ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata, según el grado de cubrimiento deseado, puede ser reaplicada después de 24 horas con ECOSTAR 2K Sanipius PER PAVIMENTI IN RESINA (véanse relativa ficha técnica), previamente lijado con papel de lija de grano 320.

**Notas :** Evitar la aplicación sobre substratos con humedad de ascensión constante.

Es posible aplicar una capa de PRYMAREN (véanse relativa ficha técnica), diluida con 20% de agua, con el fin de contener los absorbimientos antes de la aplicación de ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata.

## Advertencias

En condiciones de trabajo críticas (ejemplo: altas temperaturas, bajas humedades o grandes superficies) se aconseja la adición de DILUENTE DR H2O en cantidad 5-10% (ver correspondiente ficha técnica). Conservar el tarro bien cerrado el producto teme el hielo y los rayos solares. No aplicar a bajas temperaturas

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

## Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



[http://www.chimiver.com/tds/SP\\_ECOSTAR\\_2K\\_PER\\_PAVIMENTI\\_IN\\_RESINA\\_Colorata.pdf](http://www.chimiver.com/tds/SP_ECOSTAR_2K_PER_PAVIMENTI_IN_RESINA_Colorata.pdf)

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.