

ECOSTAR 2K SPORT

Barniz poliuretánica de dos componentes al agua para superficies deportivas



Descripción

ECOSTAR 2K SPORT es un barniz poliuretánica de dos componentes al agua para superficies deportivas. ECOSTAR 2K SPORT presenta todas las características de ECOSTAR 2K estándar con la ventaja de ser formulada para responder a los más elevados estándares antideslizante de los pisos de madera de los centros deportivos. ECOSTAR 2K SPORT es conforme a los estándares europeos para las superficies para áreas deportivas indoor, superficies multi-deporte para interiores específicas (EN 14904), cumple con la norma DIN 18032:2 correspondiente a la resistencia al deslizamiento y es clasificada como EN 13501-1. Dureza, distensión, dilatación, resistencias químicas y resistencias mecánicas colocan ECOSTAR 2K SPORT en el máximo de la calidad de la gama. Es recomendada y certificada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA Approved Equipment).

Características

Relación de catálisis	10/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de microfibra 8 mm / pincel / rociador
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O
Rendimiento	100 g/m ²
Sin polvo	35' ⁽¹⁾
Sin impronta	2 h ⁽¹⁾
Vida útil	2 h ⁽¹⁾
Lijado	24 h ⁽¹⁾
Brillo/Opacidad	20 gloss ⁽²⁾
Resistencias químico/físicas	excelentes
Cobertura	excelente
Oxidación de la madera	lègèrment
Resistencia al deslizamiento UNI ENSLIDER 57: 99 13036-4	
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽³⁾
Confecciones	5,5 L (5+0,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

ECOSTAR 2K SPORT catalizada en la proporción indicada y mezclada homogéneamente, se aplica sobre el suelo de madera previamente estucado, lijado y aspirado cuidadosamente. En condiciones de trabajo críticas (altas temperaturas, baja humedad o grandes superficies) se recomienda la adición de

DILUENTE DR H2O en cantidad 5-10% (véase la ficha técnica correspondiente).

En la aplicación con rodillo es fundamental que la pintura catalizada se "trabaje" muy bien a lo largo de la veta de la madera evitando las acumulaciones de producto.

Es útil aplicar una capa uniforme de producto, ECOSTAR 2K SPORT, utilizando un rodillo de microfibra de 8 mm.

El ciclo de pintura FIBA consiste en la colocación de una primera mano ECOSTAR 2K SPORT (aproximadamente 100 g/m²), después de 12-24 horas, lijar con papel abrasivo o malla de grano 220/320 y aplicar la segunda capa de ECOSTAR 2K SPORT según el gramaje previsto (aproximadamente 80-100 g/m²). Después de 12-24 horas después de lijar con papel abrasivo o malla de grano 220/320, aplique la tercera capa de ECOSTAR 2K SPORT (aproximadamente 80-100 g/m²).

El ciclo de pintura que cumple con la norma EN 14904, consiste en la redacción de una primera mano ECOPRIME 2K SPORT (aproximadamente 100 g/m²) después de 12-24 horas, lije con papel abrasivo o malla de grano 220/320 y aplique la primera capa de ECOSTAR 2K SPORT según el gramaje esperado (aproximadamente 80-100 g/m²). Después de 12-24 horas después de lijar con papel abrasivo o malla de grano 220/320, aplique la segunda capa de ECOSTAR 2K SPORT (aproximadamente 80-100 g/m²).

Delimitación de las líneas de señalización

Si es necesario, marque las líneas de señalización para pisos deportivos en la segunda mano de ECOSTAR 2K SPORT, después de lijar con papel abrasivo o malla de grano 220/320, aplique una o más manos de ECOSTAR LINE COLORS (consulte la hoja de datos correspondiente). Terminar el ciclo de pintura aplicando una capa adicional de ECOSTAR 2K SPORT.

El mantenimiento rutinario de los suelos tratados con ECOSTAR 2K SPORT debe realizarse con VELUREX Cleaner SPORT (ver ficha técnica).

ECOSTAR 2K SPORT

Barniz poliuretánica de dos componentes al agua para superficies deportivas



Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_ECOSTAR_2K_SPORT.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.