Chimiver®
"Your floors partner"

Ficha técnica

Art.: VEUV144X | Rev.: 16-11-2023 | Ver: 3.0

FINITURA UV R74-G05

Barniz UV a base de resinas acrílicas especiales

Descripción

Producto monocomponente fotoactivado a base de resinas acrílicas especiales utilizado como capa de acabado con efecto súper mate para la pintura de parquets, muebles, puertas y paneles, etc. Equipado con excelente dureza, dilatación, uniformidad de opacidad. Versión acelerada para aumentar la reactividad a bajo espesor.

Características

Preparación	fotoiniciado
Eventual dilución	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Viscosidad	40" - 50" Ford Cup 6
Aplicación	barnizadora a rodillo (doble)/ rodillo grabado
Rendimiento	7-15 g/m²
Flash-Off	n.a.
Endurecimiento	2/3 lámparas de mercurio 80W cm²
Brillo/Opacidad	5 gloss
Residuo seco	99%
Resistencias químico/físicas	excelente
Estabilidad de almacenamiento	1 año (1)
Confecciones	25 KG
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE ACETONE

1 *en recipientes cerrados de origen a una temperatura comprendida entre +10°C y +25°C*

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FINITURA UV R74-G05 es un acabado UV adecuado para la aplicación mediante máquinas de rodillo tipo baby o roller láser. FINITURA UV R74-G05 se aplica generalmente sobre parquet previamente preparado con fondos adecuados. El mantenimiento continuo y/o extraordinario de los pavimentos tratados con FINITURA UV R74-G05 debe realizarse con un producto adecuado de la línea VELUREX.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso especifico tendra que ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com

All rights reserved. Any reproduction is forbidden without authorization.