

# FINITURA UV R74

## Barniz UV a base de resinas acrílicas especiales



### Descripción

Producto monocomponente fotoactivado a base de resinas acrílicas especiales utilizado como capa de acabado con efecto súper mate para la pintura de parquet, muebles, puertas y paneles, etc. Equipado con excelente dureza, dilatación, uniformidad de opacidad. Versión acelerada para aumentar la reactividad a bajo espesor.

### Características

Preparación	fotoiniciado
Eventual dilución	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Viscosidad	40" - 50" Ford Cup 6
Aplicación	barnizadora a rodillo (doble)/ rodillo grabado
Rendimiento	7-15 g/m <sup>2</sup>
Flash-Off	n.a.
Endurecimiento	2/3 lámparas de mercurio 80W cm <sup>2</sup>
Brillo/Opacidad	5 gloss
Residuo seco	99%
Resistencias químico/físicas	excelente
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(1)</sup>
Confecciones	25 KG
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE ACETONE

1 en recipientes cerrados de origen a una temperatura comprendida entre +10°C y +25°C

### Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FINITURA UV R74 es un acabado UV adecuado para la aplicación mediante máquinas de rodillo tipo baby o roller láser. FINITURA UV R74 se aplica generalmente sobre parquet previamente preparado con fondos adecuados. El mantenimiento continuo y/o extraordinario de los pavimentos tratados con FINITURA UV R74 debe realizarse con un producto adecuado de la línea VELUREX.

### Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.