

FINITURA UW SV 617

Barniz UV al agua para pisos de madera



Descripción

FINITURA UW SV 617 es un barniz al agua monocomponente, fotoactivado a base de resinas acrílicas especiales en dispersión acuosa con reticulación UV lista para usar. Posee una excelente velocidad de secado físico de la película de pintura que permite reducir al mínimo el flash-off.

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Relación de catálisis | monocomponente |
| Temperatura de aplicación | +10°C ÷ +25°C |
| Aplicación | barnizadora a cortina / pulverizador |
| Eventual dilución | 5-10% agua |
| Rendimiento | 70-100 g/m ² |
| Flash-Off | 10' en túneles de aire caliente a 35-40°C; en sistemas MOS o AQUADRAY el tiempo puede reducirse a 5 minutos |
| Endurecimiento | 2/3 lámparas de mercurio 360 |
| Vida útil | n.a. |
| Lijado | inmediatamente después del endurecimiento |
| Sobre barnizado sin lijar | n.a. |
| Brillo/Opacidad | Varios: 3 a 90 gloss |
| Resistencias químico/físicas | excelente |
| Cobertura | excelente |
| Oxidación de la madera | ligera |
| Estabilidad de almacenamiento | 6 meses ⁽¹⁾ |
| Confecciones | 25 Kg |
| Limpieza de las herramientas | DILUENTE DNH 40 |

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FINITURA UW SV 617 es un barniz al agua idóneo para aplicaciones mediante veladoras y/o sistemas de pulverización manual-automática y reticulable mediante lámparas UV de alta presión, después de los tiempos indicados en el Flash-Off. Las instalaciones y todos sus componentes deben ser adecuados para el uso de productos a base de agua, esto para evitar la corrosión de los mismos con la consiguiente contaminación del producto. FINITURA UW SV 617 se utiliza en la aplicación de dos manos de la misma o como mano para terminar sobre fondos bicomponentes y/o masillas UV. FINITURA UW SV 617 debe aplicarse siempre sobre soportes lijados y preparados adecuadamente. El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con FINITURA UW SV 617 debe realizarse con un producto adecuado de la línea VELUREX.

Notas:

También disponible en la versión FINITURA UW SV 617 Naturalizzata, "efecto natural".

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.