Chimiver®
"Your floors partner"

Ficha técnica

Art.: VEUV180X | Rev.: 27-08-2026 | Ver: 3.5

FINITURA UW SV 770

Barniz UV al agua para pisos de madera

Descripción

FINITURA UW SV 770 es un barniz al agua monocomponente, fotoactivado a base de resinas acrílicas especiales en dispersión acuosa con reticulación UV lista para usar. Posee una excelente velocidad de secado físico de la película de pintura que permite reducir al mínimo el flash-off.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	Barnizadora a rodillo / pulverizador
Eventual dilución	5-10% agua
Rendimiento	70-100 g/m²
Flash-Off	10' en túneles de aire caliente a 35-40°C
Endurecimiento	2/3 lámparas de mercurio 360
Vida útil	n.a.
Lijado	inmediatamente después del endurecimiento
Sobrebarnizado sin lijar	n.a.
Brillo/Opacidad	Varios: 3 a 90 gloss
Resistencias químico/físicas	excellente
Cobertura	excellente
Oxidación de la madera	ligera
Estabilidad de almacenamiento	6 meses (1)
Confecciones	25 Kg
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40

1 *en recipientes cerrados de origen a una temperatura comprendida entre +10°C y +25°C*

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FINITURA UW SV 770 es un barniz al agua idóneo para aplicaciones mediante veladoras y/o sistemas de pulverización manual-automática y reticulable mediante lámparas UV de alta presión, después de los tiempos indicados en el Flash-Off. Las instalaciones y todos sus componentes deben ser adecuados para el uso de productos a base de agua, esto para evitar la corrosión de los mismos con la consiguiente contaminación del producto. FINITURA UW SV 770 se utiliza en la aplicación de dos manos de la misma o como mano para terminar sobre fondos bicomponentes y/o masillas UV. FINITURA UW SV 770 debe aplicarse siempre sobre soportes lijados y preparados adecuadamente. El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con FINITURA UW SV 770 debe realizarse con un producto adecuado de la línea VELUREX.

Notas:

También disponible en la versión FINITURA UW SV 770 Naturalizada, "efecto natural".

Elementos de la etiqueta

· *Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.*

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_FINITURA_UW_SV_770.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso especifico tendra que ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com

All rights reserved. Any reproduction is forbidden without authorization.