Chimiver®
"Your floors partner"

*Ficha técnica*

Art.: FOAC002A | Rev.: 29-07-2025 | Ver: 3.3

# FONDO ACR-276

***Fondo acrílico bicomponente de secado rápido no amarilleante***

## Descripción

FONDO ACR-276 es un fondo alifático bicomponente de secado rápido, fácil de lijar y capaz de conferir a la madera tratada un efecto natural y poco oxidado, evitando así el efecto mojado típico de los productos al disolvente y otorgando a la pieza tratada un aspecto visual plano-natural-no barnizado.

## Características

| | |
|---|---|
| Relación de catálisis | 10% INDURITORE ACR-76 |
| Temperatura de aplicación | +10°C ÷ +25°C |
| Aplicación | pulverización / velo |
| Eventual dilución | DILUENTE DMC 50 |
| Rendimiento | 100-120 g/m² |
| Sin polvo | 30' *(1)* |
| Sin impronta | 2 h *(1)* |
| Vida útil | 3-4 h *(1)* |
| Lijado | 24 h *(1)* |
| Sobrebarnizado sin lijar | n.a. |
| Oxidación de la madera | n.a. |
| Llenado del poro | bueno |
| Estabilidad de almacenamiento | 1 año *(2)* |
| Confecciones | 25 L (20+5) - 12,5 L (10+2,5) |
| Limpieza de las herramientas | DILUENTE DNE |

1 *a 20°C y 65% de H.R.*
2 *en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C*

## Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FONDO ACR-276, catalizado con INDURITORE ACR-10 en la proporción indicada y diluido al 25% con DILUENTE DMC 50, se aplica directamente sobre madera o sobre madera previamente teñida o coloreada. La aplicación de la capa de acabado debe ir precedida de un lijado con papel grano 280/320.

**Nota:**

Verificar la adherencia y los tiempos de secado para ciclos de barnizado sobre maderas previamente teñidas.

## Elementos de la etiqueta

*· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.*

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y applicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso especifico tendra que ser puesto a una prueva pratica para el utilizador que se lieva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
*All rights reserved. Any reproduction is forbidden without authorization.*