

FONDO FOW 507

Fondo de agua de un componente de acrílico de secado rápido para pisos de madera



Descripción

FONDO FOW 507, es un fondo de agua monocomponente acrílico específico para la primera capa de ciclos de barnizadura, totalmente a base de agua, de suelos y productos de madera. El uso de resinas especiales le da al suelo un aspecto natural incluso en esencias oscuras. FONDO FOW 507 posee óptimas características químicas físicas como: transparencia, rapidez de secado, extrema facilidad de lijado y buen residuo seco.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rociador / rodillo de microfibra 8 mm / pincel
Eventual dilución	DILUENTE DR H20
Rendimiento	70-100 g/m ²
Sin polvo	20' ⁽¹⁾
Sin impronta	30' ⁽¹⁾
Vida útil	n.a.
Lijado	12 h ⁽¹⁾
Sobre barnizado sin lijar	1-3 h ⁽¹⁾
Oxidación de la madera	baja
Llenado del poro	baja
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	5 L - 25 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40

1 a 20°C y 65% de H.R.
 2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar. FONDO FOW 507 se aplica sobre suelo de madera previamente estucado, lijado y cuidadosamente aspirado. Es posible ya después de menos de 2 horas de la aplicación (sin lijar) o después de un intervalo de tiempo más largo (en este caso lijar con papel de grano 220) aplicar la segunda capa de FONDO FOW 507 o directamente la capa de pintura para terminar (solo y exclusivamente: ECOSTAR, ECOSTAR 2K o ECOWOOD 2K, véanse las fichas técnicas correspondientes).

SLas maderas cepilladas o aserradas se deben aplicar FONDO FOW 507 catalizado al 10% y se recomienda diluirlo con aproximadamente 5-10% de agua para evitar el "efecto puente", luego proceder con el lijado antes de la aplicación del acabado.

Notas: en el caso de las maderas que contengan taninos, efectuar ensayos preliminares para verificar la reacción del tanino con el agua.

Es posible terminar FONDO FOW 507 con los acabados FIW 841 / ECOCLASS (LIGNUM, PLUS, etc..) o ECOWOOD 2K.

Para pavimentos de poro abierto y/o flameados se recomienda el uso de WAX CARE (véase su ficha técnica) con el fin de aumentar las propiedades repelentes al agua del acabado.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.