

FONDO UV R372

Fondo UV satinado a base de resinas acrílicas especiales



Descripción

FONDO UV R372 es una imprimación satinada de un solo componente utilizada como imprimación de relleno para barnizar pisos de madera, muebles, puertas, paneles, etc. FONDO UV R372 tiene un alto poder de llenado, excelente distensión, buen lijado y excelente adherencia.

Características

Preparación	fotoiniciado
Eventual dilución	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	barnizadora a rodillo / reverse
Rendimiento	15-80 g/m²
Endurecimiento	1/3 lámparas de mercurio
Lijado	excelente
Residuo seco	99%
Viscosidad	2000 cP
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽¹⁾
Confecciones	25 KG
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE ACETONE

1 en recipientes cerrados de origen a una temperatura comprendida entre +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Elementos de la etiqueta



· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.