

FONDO UV SV 113

Fondo al disolvente de curado UV

Descripción

FONDO UV SV 113 es un fondo al disolvente de curado UV, adecuado para aplicaciones industriales mediante sistemas de pulverización o veladora.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pulverizador / barnizadora a cortina
Eventual dilución	DILUENTE per VERNICI UV
Rendimiento	80-100 g/m ²
Flash-Off	10' en túnel de aire caliente a 35-40 °C
Lijado	inmediatamente después de lámparas UV ⁽¹⁾
Resistencias químico/físicas	buena ⁽²⁾
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽³⁾
Confecciones	20 L
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE ACETONE

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

FONDO UV SV 113 es un fondo al disolvente indicado para su aplicación mediante veladoras y/o sistemas de pulverización manuales o automáticos. El producto cura con lámparas UV de alta presión después del tiempo de flash-off indicado. FONDO UV SV 113 puede aplicarse sobre madera en bruto, superficies teñidas o tratadas con reactivos. La capa de acabado debe aplicarse exclusivamente después de lijar el fondo.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.