

Ficha técnica

Art.: EPRI120A | Rev.: 08-09-2026 | Ver: 3.7

PRIME HS 120

Fondo de dos componentes al agua para pisos de madera



Descripción

PRIME HS 120, es un fondo de agua bicomponente (5:1) indicado como primera mano en los ciclos de barnizado completamente de agua, en pisos y manufacturado de madera. Gracias al elevado residuo seco, está caracterizado por un buenísimo poder cubridor, que permite llenar el poro de la madera con una sola mano, también se encuentra en maderas difíciles (ej: afrormosia), además, se lija bien a máquina.

Características

Relación de catálisis	5/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de microfibra 8 mm / brocha plana
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O
Rendimiento	80-120 g/m²
Sin polvo	45' ⁽¹⁾
Sin impronta	1 h 30' ⁽¹⁾
Vida útil	1 h 30' ⁽¹⁾
Lijado	12-24 h ⁽¹⁾
Oxidación de la madera	buenas
Llenado del poro	discreta
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	6 L (5+1)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

PRIME HS 120, catalizado según la proporción indicada y mezclado cuidadosamente hasta obtener una mezcla homogénea, debe aplicarse sobre el pavimento de madera previamente emplastecido, lijado con papel abrasivo de grano 120 o 150 y aspirado. En condiciones de trabajo críticas se recomienda añadir un 5-10% de DILUENTE DR H2O (véase la ficha técnica correspondiente).

Una vez endurecida la película, la superficie tratada presentará un aspecto ligeramente brillante debido al alto poder de relleno del fondo PRIME HS 120. Después de 24 horas, previo lijado con papel abrasivo o malla de grano 220, se puede aplicar una mano de acabado bicomponente como STAR 2K, WOOD 2K o TRAFFIK 2K (véanse las fichas técnicas correspondientes).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_PRIME_HS_120.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.