

# PRYMAREN

## Primer acrílico a base de agua monocomponente para microcemento



### Descripción

PRYMAREN es un aislante acrílico monocomponente a base resinas con alta resistencia al amarillamiento en dispersión acuosa apto para la preparación de microcementos antes de el siguiente barnizado con productos de la línea ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (10-2). Gracias a su formulación especial PRYMAREN mejora la adherencia de barnices a base de agua sobre microcementos y soportes minerales y aumenta la su resistencia de el soporte a agente alcalinos y agua. PRYMAREN es apto para microcemento claro y/o oscuro gracias a su elevada reticulación y su resistencia al amarillamiento.

### Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de microfibra 8 mm / pincel
Eventual dilución	10-20% agua
Rendimiento	70-80 g/m <sup>2</sup>
Sobrebarnizado sin lijar	2-3 h <sup>(1)</sup>
Secado total	12-24 h <sup>(1)</sup>
Vida útil	n.a.
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(2)</sup>
Confecciones	5 Kg
Limpieza de las herramientas	agua (a primer fresco)
1	a 20°C y 65% de H.R.
2	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

### Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

La superficie de colocación debe estar perfectamente endurecida. Estructuralmente sana, seca, limpia y libre de grasa y/o cera.

En caso de pisos antiguos o tratados previamente, lavar cuidadosamente la superficie con VELUREX Dewachs (véanse relativas fichas técnicas).

#### Microcementos con alta porosidad.

En presencia de sustratos sanos aplicar una primera mano de PRYMAREN diluido con 20% de agua y proceder después de aproximadamente 2 horas, cuando la superficie es transitable y dentro de 8 horas, con la aplicación de la segunda mano de producto no diluido.

Proceder con el barnizado con productos de la línea ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (10-2) (véanse relativas fichas técnicas) después de aproximadamente 2-3 horas y dentro de 8 horas.

#### Microcementos con porosidad reducida.

En presencia de sustratos sanos aplique una mano de PRYMAREN diluido con 10% de agua.

Proceder con el barnizado con productos de la línea ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (10-2) (véanse relativas fichas técnicas) después de aproximadamente 2-3 horas y dentro de 8 horas.

#### Promotor de adherencia.

Es posible aplicar PRYMAREN entre una capa y otra de microcemento para mejorar la adherencia y poder de impermeabilización.

#### Note

Siga los tiempos de aplicación del fabricante de microcemento.

Esperar la maduración completa del microcemento antes de la aplicación de PRYMAREN, es aconsejable planificar el trabajo para no exceder de 8 horas entre las diferentes manos del producto de aplicar, de lo contrario es necesario lijar ligeramente la primera capa de PRYMAREN ya aplicado.

### Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

### Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



[http://www.chimiver.com/tds/SP\\_PRYMAREN.pdf](http://www.chimiver.com/tds/SP_PRYMAREN.pdf)