

Ficha técnica

Art.: ECST001X | Rev.: 22-09-2026 | Ver: 3.7

STAR

Barniz monocomponente poliuretànica al agua para parquet



Descripción

STAR es un acabado monocomponente al agua caracterizado por su alto residuo seco y alta resistencia al desgaste que confiere al pavimento un agradable aspecto final. Otra particularidad de STAR es la de proporcionar al pavimento una sensación cálida de suelo ligeramente oxidado.

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de microfibra 8 mm / pincel
Eventual dilución	DILUENTE DRH2O
Rendimiento	80-100 g/m²
Sin polvo	40' ⁽¹⁾
Sin impronta	2 h ⁽¹⁾
Lijado	12 -24 h ⁽¹⁾
Sobre barnizado sin lijar	2-4 h ⁽¹⁾
Brillo/Opacidad	LD: 60 gloss; SL: 40 gloss; OP: 20 gloss; SUPER OP: 13 gloss ⁽²⁾
Resistencias químico/físicas	buena
Cobertura	óptimas
Oxidación de la madera	légèrément
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽³⁾
Confecciones	5 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar antes de usar.

STAR es un barniz para aplicar en pavimentos de madera que deberán estar secos, lijados y debidamente aspirados. Para la aplicación de la segunda mano de STAR, se deberán esperar 2/4 horas (en este caso aplicar sin lijar) o después de 12 -24 horas (en cuyo caso habrá que lijar con lija de grano de 220 antes de la nueva aplicación). Si se vuelve a aplicar una tercera mano de STAR, debe realizarse siguiendo la operativa descrita anteriormente, teniendo en cuenta que es aconsejable lijar después de cada mano para obtener un aspecto superficial más uniforme y más "suave" al tacto.

En los ciclos cuando se va a aplicar una mano de fondo y luego una mano de acabado, nosotros no sugerimos de utilizar una mano de fondo a base de solvente. Es recomendable aplicar una mano de fondo de agua, como nuestro CROM ou ECORAPID, y de continuar con una mano de acabado de STAR.

La aplicación de STAR directamente sobre maderas que contengan taninos deberá hacerse tras realizar una prueba preliminar. Las características peculiares de estos barnices permiten también la aplicación con espátula sin dejar sombras ni rastros.

El mantenimiento ordinario e/o extraordinario del pavimento barnizado con STAR debe ser efectuado con la línea de productos VELUREX (véanse relativas fichas técnicas).

Elementos de la etiqueta

	· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.
--	---

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_STAR.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.