

STAR 2K COLORATA

Barniz colorado poliuretánico de dos componentes a base de agua para pisos de madera



Descripción

STAR 2K COLORATA es un barniz poliuretánico de dos componentes a base de agua con elevada elasticidad, dureza, resistencia y óptimas propiedades nivelantes para pisos de madera. STAR 2K COLORATA puede ser sobreaplicada con STAR 2K. STAR 2K COLORATA es disponible en coloraciones RAL, NCS y según muestra.

Características

Relación de catálisis	10/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo en lana mohair 6mm
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O 5%
Rendimiento	80-120 g/m²
Sin polvo	40' (1)
Sin impronta	2h (1)
Vida útil	2 h (1)
Lijado	12-24 h (1)
Sobrebarnizado sin lijar	4 h (1)
Brillo/Opacidad	30-35 gloss
Cobertura	excelente
Estabilidad de almacenamiento	6 meses (2)
Confecciones	1,1 Kg (1+0,1); 5,5 Kg (5+0,5); 11 Kg (10+1)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

STAR 2K COLORATA catalizada en el raporto indicado y mezclada en modo homogéneo, debe ser aplicada sobre el piso de madera previamente nivelado, masillado y lijado con papel de grano 120 y cuidadosamente aspirado.

Aplicar STAR 2K COLORATA usando un rodillo en lana mohair 6mm, descargando el exceso del producto del rodillo antes de la aplicación sobre el soporte. Trabajar el producto en modo de favorecer la penetración en profundidad de la madera.

Después de 12 horas es posible lijar con papel de lija de grano 220 y aplicar una segunda capa de STAR 2K COLORATA.

El pavimento tratado con una o más manos de STAR 2K COLORATA, según el grado de cobertura deseado, puede recubrirse con STAR 2K / TRAFFIK 2K (consulte las fichas técnicas correspondientes), previo lijado con malla abrasiva de grano 320 - SCOTCH BRITE.

Notas:

Para la aplicación de dos manos de STAR 2K COLORATA en tintas blancas, claras o pasteles sobre esencias resinosas (ej. larix,

pino, etc.) esencias aceitosas (ej. Teak) o ricas de taninos (ej. Ipè, wengè, roble) se recomienda aplicar antes una mano de PRIME HS 120 CROM (véanse relativa ficha técnica).

Advertencias

Agregar el endurecedor muy lentamente, agitando y mezclando bien hasta completa homogeneización. En condiciones de trabajo críticas (altas temperaturas, baja humedad o grandes superficies) se aconseja agregar DILUENTE DR H2O en cantidad máxima entre el 5 % (véanse relativa ficha técnica). Conservar el contenedor bien cerrado, con protección de bajas temperaturas y exposición directa a los rayos solares. No aplicar a bajas temperaturas.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_STAR_2K_COLORATA.pdf