

STAR HP

Barniz poliuretánico al agua de dos componentes para suelos elásticos.



Descripción

STAR HP es una Barniz al agua poliuretánica alifática de dos componentes para el tratamiento de pisos en SPC, LVT, PVC, LINOLEUM, LAMINADO, ecc, recomendada en todas las viviendas y en los edificios públicos, incluso aquellos que están sujetos a un alto tráfico peatonal. STAR HP realiza un revestimiento transparente y flexible, que confiere altas resistencias fisicoquímicas, resistencia al desgaste, al rayado y a la abrasión, además, deberá atribuirse un efecto antideslizante al pavimento. STAR HP está certificada R9 según la normativa DIN 51130, que determina las propiedades antideslizantes de una superficie. Producto de emisiones muy bajas; ideal para interiores. Easy to clean. Producto adecuado para la pintura de suelos que deben obtener la Clase de reacción al fuego Bfl-s1 de acuerdo con la norma EN 13501-1. STAR HP cumple los requisitos de protección contra incendios de la Directiva europea sobre equipos marinos 2014/90/UE (certificación OMI-MED). Advertencias para aplicaciones navales: véanse las notas del certificado CSI n° MED/0497/2017.

Características

Relación de catálisis	+20% AD-K HP + 5% Agua
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de microfibra 8 mm / pincel
Resistencias químico/físicas	excelentes
Rendimiento	50-70 g/m² - BflS1 y IMO-MED 120 g/m²
Sin polvo	1 h ⁽¹⁾
Sin impronta	2 h ⁽¹⁾
Vida útil	2 h ⁽¹⁾
Brillo/Opacidad	10 Gloss ⁽²⁾
Cobertura	excelente
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽³⁾
Confecciones	6 Kg (5+1)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Suelos nuevos o nuevos:

Las superficies deberán estar perfectamente limpias, secas y libres de ceras y polvo. Lije la superficie con scotch brite para favorecer y aumentar las adhesiones, luego limpie con Diluyente APA para eliminar el polvo más fino y mejorar la adhesión entre el soporte y la primera capa de pintura. Preparar la superficie

a tratar proceder con la aplicación de STAR HP mezclando cuidadosamente el componente B en el componente A según las proporciones indicadas (10:2) y luego añadir un 5-10% de agua agitando siempre cuidadosamente.

Suelos viejos o desgastados:

Limpiar intensamente con Velurex Sgrassatore el pavimento afectado eliminando cualquier rastro de suciedad, ceras y productos de mantenimiento aplicados. Este paso es crucial, ya que la superficie debe estar perfectamente limpia, seca, libre de ceras y de cualquier desprendedor. Preparar la superficie acabada con malla de grano 120 para garantizar una excelente preparación del soporte, igualar el desgaste presente y evitar posibles marcas de lijado, A continuación, limpie con Diluyente APA para eliminar el polvo más fino y mejorar la adhesión entre el soporte y la primera capa de pintura. Preparar la superficie a tratar proceder con la aplicación de STAR HP mezclando cuidadosamente el componente B en el componente A según las proporciones indicadas (10:2) y luego añadir un 5-10% de agua agitando siempre cuidadosamente.

Continúe con la aplicación de STAR HP siguiendo la cantidad anterior utilizando un rodillo de microfibra de 8 mm. En condiciones de trabajo críticas (ejemplos: altas temperaturas, baja humedad o grandes superficies) se recomienda la adición de DILUYENTE DR H20 en cantidad 5-10% (ver ficha técnica). La limpieza ordinaria de los suelos tratados con STAR HP debe realizarse con VELUREX SPC/LVT Cleaner (véase la ficha técnica correspondiente).

CERTIFICADO BflS1 según EN 13501-1 y IMO-MED con una cobertura de 120 g/m².

Elementos de la etiqueta

	· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.
--	---

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_STAR_HP.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.