

STAR HP COLORATA

Barniz poliuretánico al agua de dos componentes para suelos elásticos



Descripción

STAR HP COLORATA es un barniz alifático de poliuretano bicomponente al agua para el tratamiento de pavimentos de SPC, LVT, PVC, LINOLEUM, LAMINADO, etc. Se recomienda tanto en viviendas particulares como en edificios públicos, incluso aquellos sometidos a un elevado tráfico peatonal. STAR HP COLORATA ofrece altas resistencias químico-físicas, flexibilidad y resistencia al desgaste, al rayado y a la abrasión. Es un acabado de muy bajas emisiones, ideal para interiores. STAR HP COLORATA está disponible en colores RAL y NCS. La versión TIX está indicada para dibujar líneas de demarcación en campos de juego y, gracias a su formulación, también es apta para pistas deportivas de madera precabada UV, proporcionando excelente adherencia y cubrición.

Características

Relación de catálisis	+10% AD-K HP
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de téflon 10 mm / pincel
Resistencias químico/físicas	excelentes
Rendimiento	50-70 g/m ²
Sin polvo	1 h ⁽¹⁾
Sin impronta	2 h ⁽¹⁾
Vida útil	2 h ⁽¹⁾
Sobrebarnizado sin lijar	3-5 h
Brillo/Opacidad	10 Gloss ⁽²⁾
Cobertura	excelente
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽³⁾
Confecciones	5,5 Kg (5+0,5)
Limpieza de las herramientas	DILUYENTE DNH 40
1	a 20°C y 65% de H.R.
2	sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
3	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

TIX : Pintura tixotrópica especialmente formulada para líneas divisorias.

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Suelos nuevos o nuevos:

Las superficies deberán estar perfectamente limpias, secas y libres de ceras y polvo. Lije la superficie con whisky escocés brite para favorecer y aumentar las adhesiones, luego limpie con Diluyente APA (ver hoja de especificaciones) para eliminar el polvo más fino y mejorar la adhesión entre el soporte y la primera capa de pintura. Preparar la superficie a tratar proceder con la aplicación de STAR HP COLORATA mezclando cuidadosamente

el componente B en el componente A según las proporciones indicadas (10:1) agitando cuidadosamente.

Suelos viejos o desgastados:

Limpiar intensamente con Velurex Desengrasante el pavimento afectado eliminando cualquier rastro de suciedad, ceras y productos de mantenimiento aplicados. Este paso es crucial, ya que la superficie debe estar perfectamente limpia, seca, libre de ceras y de cualquier desprendedor. Preparar la superficie acabada con malla de grano 120 para garantizar una excelente preparación del soporte, igualar el desgaste presente y evitar posibles marcas de lijado, luego limpiar con Diluyente APA (ver la hoja de datos correspondiente) para eliminar el polvo más fino y mejorar la adhesión entre el soporte y la primera capa de pintura. Preparada la superficie a tratar proceder con la aplicación de STAR HP COLORATA mezclando cuidadosamente el componente B en el componente A según las proporciones indicadas (10:1) y agitando cuidadosamente.

Proceder con la aplicación de STAR HP COLORATA siguiendo la cantidad anterior utilizando un rodillo teflonado de 10 mm. Si se necesita una mayor cobertura, después de 3-5 horas, sin lijar, se puede aplicar una segunda capa de STAR HP COLORATA, de lo contrario se puede aplicar una capa de STAR HP (10:2) que garantiza una excelente resistencia y también da un efecto antideslizante. En condiciones de trabajo críticas (ejemplos: altas temperaturas, baja humedad o grandes superficies) se recomienda la adición de DILUYENTE DR H20 en cantidad 5-10% (ver ficha técnica). La limpieza ordinaria de los pavimentos tratados con STAR 2K HP COLORADA debe realizarse con VELUREX SPC/LVT Cleaner (véase la ficha técnica correspondiente).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_STAR_HP_COLORATA.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.