

STAR LINE COLORS

Barniz pigmentado poliuretánico de dos componentes a base de agua para la delimitación de líneas señáleticas de pavimentos deportivos



Descripción

STAR LINE COLORS es un barniz pigmentado poliuretánico de dos componentes a base de agua para la delimitación de líneas señáleticas de pavimentos en madera para uso deportivo. El barniz es apto para la demarcación de líneas de juego, delimitación de bordes y zonas de campo. STAR LINE COLORS tiene una óptima capacidad de cubrir, excelente adhesión, óptima capacidad de nivelación y no necesita lijado intermedio entre las diferentes capas. STAR LINE COLORS es disponible en diferentes colores a petición mezclables entre ellos obteniendo innumerables coloraciones. Es recomendada y certificada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA Approved Equipment).

Características

Relación de catálisis	10/1
Aspecto	líquido
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Color	color RAL, NCS, según muestra
Aplicación	rodillo en teflon 10 mm
Eventual dilución	no diluir
Rendimiento	80-100 g/m²
Sin polvo	20-30' ⁽¹⁾
Sin impronta	1-2 h ⁽¹⁾
Vida útil	2 h ⁽¹⁾
Lijado	12-24 h ⁽¹⁾
Sobrebarnizado sin lijar	4-5 h ⁽¹⁾
Resistencia químico/físicas	excelentes
Cobertura	excelentes
Confecciones	1 Kg - 5 Kg
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40
1	a 20°C y 65% de H.R.
2	en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

Gama de colores:

* Rojo tráfico RAL 3020	* Amarillo tráfico RAL 1023	* Azul señales RAL 5005
* Blanco puro RAL 9010	* Negro intenso RAL 9005	* Verde menta RAL 6029
* Rojo claro anaranjado RAL 2008		

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Antes de trazar las líneas la superficie deberá ser tratada con productos de la gama SPORT LINE (seguir las indicaciones indicadas en la ficha técnica de STAR 2K SPORT).

Se recomienda usar una cinta adhesiva para demarcar/delimitar los bordes de líneas de juego o porciones de campo, fijando firmemente el adhesivo al suelo para evitar que la pintura salga de los bordes. Se aconseja el uso de scotch aislante.

Proceder con la aplicación a rodillo de STAR LINE COLORS después de haber aplicado dos manos STAR 2K SPORT (véanse relativa ficha técnica). Aplicar una capa de STAR LINE COLORS sobre una superficie precedentemente lijada con scotch brite rojo. Para una mejor aplicación se aconseja usar rodillos en teflon fibra azul. Eventuales imperfecciones, defectos y falta de cubrimiento son imputables al uso de herramientas no idóneas.

Tratar toda la superficie con 1-2-3 manos de STAR LINE COLORS (en base al llenado de tinta deseado), esperando aproximadamente 4-5 horas entre una mano y la otra, sin lijar. Entre la segunda y la tercera mano se aconseja un ligero lijado con scotch brite rojo.

Se aconseja proyectar los trabajos para hacer en modo de no superar las 24 horas entre las diferentes manos de STAR LINE COLORS.

Terminada la aplicación remover de inmediato la cinta adhesiva y, al completo secado (12- 24 horas), lijar toda la superficie con scotch brite rojo. Seguir con la aplicación de la mano final de STAR 2K SPORT (véanse relativa ficha técnica).

NOTAS:

STAR LINE COLORS no debe ser usada como tratamiento final para los pavimentos en madera. STAR LINE COLORS no debe ser diluida; los plastificantes de los adhesivos usados para la demarcación pueden dañar las capas de Barniz poliuretánico, se desaconseja el uso de estos últimos. Las cintas adhesivas aconsejadas deben tener propiedades adhesivas y deben quedar el menor tiempo posible.

Elementos de la etiqueta

Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnica. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_STAR_LINE_COLORS.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.