

Ficha técnica

Art.: ECWO000A | Rev.: 08-09-2026 | Ver: 3.6

WOOD 2K

Barniz poliuretánico bicomponente al agua con efecto natural anti-reflejo para pisos de madera



Descripción

WOOD 2K es un barniz bicomponente poliuretánico al agua con efecto natural. El uso de resinas especiales deja al pavimento un efecto extremadamente opaco, anti-reflejo y natural. Gracias a su especial formulación WOOD 2K es adecuado también para pintar maderas oscuras. WOOD 2K se caracteriza por una alta resistencia al tráfico y al desgaste. Ideal también para el uso industrial.

Características

Relación de catálisis	10/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de microfibra 8 mm / pincel
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O
Rendimiento	80 - 100 g/m ²
Sin polvo	30' ⁽¹⁾
Sin impronta	2 h ⁽¹⁾
Vida útil	2 h ⁽¹⁾
Lijado	16 h ⁽¹⁾
Sobrebarnizado sin lijar	4 - 12 h ⁽¹⁾
Brillo/Opacidad	3-5 gloss ⁽²⁾
Resistencias químico/físicas	excelentes
Cobertura	buenas
Oxidación de la madera	ausente
Resistencia al deslizamiento UNI ENSLIDER 96: 53	
13036-4	
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽³⁾
Confecciones	5,5 L (5+0,5) - 1,1 L (1+0,1)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

WOOD 2K catalizada en la proporción indicada, mezclada de manera homogénea y diluida con un 10 % de agua, aplicada al suelo de madera previamente estucado, lijado y cuidadosamente aspirado.

Después de 12-24 horas, previa lijado con papel abrasivo 220/320, es posible proceder a la aplicación de la segunda mano, también ésta diluida con 10% de agua después de la catálisis.

Para obtener completamente el effetto natural, se recomienda no utilizar fondos y limitarse a dos manos de producto.

El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los suelos tratados con WOOD 2K debe hacerse con los productos de la línea VELUREX (ver las fichas técnicas correspondientes).

Note:

En maderas exóticas ricas en sustancias aceitosas, grasas y concreciones resinosas recomendamos, antes del tratamiento con WOOD 2K, mínimo una capa de o CHIM TABU PRYMER (ver sus hojas de datos); es siempre se recomienda un ensayo preliminar.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_WOOD_2K.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.